

Fecha de Alta

26-06-2007

Versión

12 - 31/12/2025



FAMILLE ESMALTES

LIGNE SINTETICOS METAL-MADERA

DESCRIPTION ET NATURE

Laque synthétique glycérophtalique pigmentée materecommandée en système alkyde sur acier, bois ou chantier.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Fer

Pour appliquer sur galvanisé, consulter notre service technique

PROPRIÉTÉS

Filmogène

Pouvoir pénétrant

Résistance aux agents atmosphériques

Des pigments micronisés qui agissent comme protecteurs UV

Application facile

Ne craquelle pas

Sans odeur une fois sec

Ne forme pas d'ampoules

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MARISMA MATE BLANCO
Aspect	Mat
Densité	1,25 ± 0,05 kg/l
Viscosité	75 +/- 5 KU
Extraits secs en volume	41 ± 1
Extraits secs en poids	61 ± 1
COV	Cat. d/BD 400/300 (2007/2010): 292,80 g/l
Performance approximatif par couche	12-14 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 4-5h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 24h
Couleurs	Blanc 103, Noir 104

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs:

- Le support doit être libre de tout reste de produits et/ou de résidus.
- Appliquer sur bois avec teneur en humidité inférieure à 20%.
- Appliquer sur bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
- Poncer et éliminer les possibles restes de colle des assemblages et les défauts.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé, imprimé et la poussière éliminée par broissage ou n'importe quel autre moyen mécanique.
- Dans ce cas, l'impression plus adéquate est l'impression Selladora Sellalux.

Fer et dérivés:

- Pour protéger le support, avant sa décoration, traiter avec les impressions adéquates (famille 6), suivant les spécifications marquées dans la fiche.
- Pour la décoration du support, celui-ci doit être exempt de tout reste de produit et/ou de résidus, ainsi que bien dégraissé,

Fecha de Alta

26-06-2007

Versión

12 - 31/12/2025

sans poussière et sec. S'il présente des signes d'oxydation, l'oxyde doit être éliminé par brossage ou n'importe quel autre moyen mécanique. L'Oxifin est le produit adéquat (voir fiche technique).

Chantier (plâtre, ciment et dérivés):

- Traiter de la manière habituelle, éliminer les salpêtres, les excès d'humidité et efflorescences.
- Éliminer tout reste de produits et/ou résidus.
- Une fois secs, imprimer avec impression Sellalux.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints:

- S'ils ont été vernis avec Montoxyl color: éliminer les restes de produits, éliminer les zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer la poussière résultante du ponçage et procéder comme pour bois neufs.
- S'ils ont été vernis, éliminer avec décapant Quitamont Universel ou avec de moyens mécaniques et procéder comme pour les bois neufs.
- S'ils ont été émaillés avec email synthétique (Montosintetic, Marisma, Luxatín ou similaires), ouvrir le pore par ponçage, éliminer la poussière résultante et procéder comme pour bois neufs.

Fer et ses dérivés:

- Sur des peintures en bon état, poncer pour ouvrir les pores en vérifiant que l'adhérence est parfaite.
- Sur des peintures en mauvais état, les éliminer par moyens mécaniques ou chimiques et procéder comme sur un support neuf.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à sa parfaite homogénéisation.
- Appliquer suivant les règles marquées dans le tableau d'application joint.
- Sur bois neufs, imprimer préalablement, avec Anticarcoma Klearxyl Di si l'on veut une protection préventive face aux champignons et insectes xylophages.
- Ne pas appliquer le produit à températures extrêmes, ni sur les surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Garder les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures à 80%.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1401

Méthode d'application Indications de dilution

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX			
STD	Montoxyl fondo	Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca	Marisma mate
Métal			
MAX			
STD	Impriepox M-10, Impripol, Minio Blanco, Imprim. Antioxidante, Imprim. Industrial	Impriepox M-10, Impripol, Minio Blanco, Imprim. Antioxidante, Imprim. Industrial	Marisma mate
Bois			
MAX			
STD	Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca	Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca	Marisma mate

Fecha de Alta

26-06-2007

Versión

12 - 31/12/2025

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.375 L, 0.75 L, 4 L