

MONTOSPORT PISCINAS POSEIDON PLUS AL CL.



FAMILLE PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LIGNE PISCINAS

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture satinée pour piscines, 100% à base de résine de caoutchouc chloré. Très grande résistance aux agents chimiques, à l'alcalinité et à l'humidité.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Ciment

Piscines

PROPRIÉTÉS

Imperméable

Evite la formation d'algues et de moisissures

Résistance à l'eau

Résistance à l'alcalinité

Le produit peut subir une décoloration selon le type et la concentration du désinfectant utilisé.

Bon rendement

Séchage rapide

Excellente adhérence

Autonivelant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOSP.PISCINAS POSEIDON PLUS CL.AZUL
Aspect	Satiné
Densité	1,19± 0,05 kg/l
Viscosité	90 +/- 10 KU
Extraits secs en volume	35± 1
Extraits secs en poids	54± 1
Performance approximatif par couche	6-8 m ² /L
Séc au touché	10min
Recouvrable / doublage	(20° C HR: 60%): 24h
Couleurs	Bleu 183

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortiers de ciment:

- Attendre jusqu'au séchage complet (min 30 jours).
- Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
- Neutraliser les surfaces alcalines.
- Pour les applications sur surfaces lisses: poncer pour ouvrir le pore.
- Nettoyer le support de tout reste de produits.
- Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6, Plasmont extérieurs).
- Sur les parois avec moisissure, traiter préalablement avec Monto Limpia Moho.
- Appliquer la 1ere couche très diluée (approx. 30%).
- Ensuite, appliquer une ou deux couches très diluées (idem) soit appliquer une seconde couche diluée: 5-15%.

Restauration et entretien

1. Éliminer complètement les peintures anciennes en mauvais état ou mal adhérentes.

MONTOSPORT PISCINAS POSEIDON PLUS AL CL.

2. Les surfaces brillantes doivent être matifiées pour assurer une bonne adhérence.
3. Sur les supports peints on doit vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté avant de repeindre.
Il n'est pas conseillé de peindre avec cette peinture au-dessus d'une peinture de piscines à l'eau.
4. Passer un enduit (PLASMONT) sur les défauts du support.
5. Sur les parois avec moisissure, traiter préalablement avec Monto Limpia Moho.
6. Appliquer la 1ere couche très diluée (approx. 30%).
7. Ensuite, appliquer une ou deux couches très diluées (idem) soit appliquer une seconde couche diluée: 5-15%.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Appliquer sur supports bien secs.
- Application sur peintures anciennes, on doit vérifier l'accroche entre les différentes couches puisque les piscines se repeignent fréquemment. L'adhérence entre les dernières couches peut être plus forte que celles d'anciennes peintures sur le support et provoquer un écaillage / décroche de vieilles couches faiblement adhérentes.
- S'il s'agit d'une surface traitée à l'acide chlorhydrique dilué, après l'application de cette dernière, rincer abondamment avec de l'eau pour éviter un excès d'acide, puis laisser sécher.
- Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support.
- Temps minimum recommandé pour remplir la piscine 3 jours.
- Produit résistant au chlore et aux dérivés du chlore dans des limites de concentrations définies par le Real Decreto 742/2013, du 27 septembre. Pour d'autres traitements (algicides, floculants...), consulter avec le fournisseur la possibilité d'utiliser le produit dans des piscines peintes.

Diluant d'application et de nettoyage

Dissolvant 1403

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	5-15%
Rouleau	5-15%
Pistolet air less	10-20%
Pistolet air mix	10-20%
Pistolet aérographe	10-20%
Turbo basse pression	5-20%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Supports avec moisissure			
MAX	Montolimp y Fijamont muy diluido	Poseidón Plus diluido	Poseidón Plus
STD	Montolimp y Fijamont muy diluido		Poseidón Plus
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Eliminar y proceder como en buen estado		POSEIDON PLUS
STD	Eliminar y proceder como en buen estado		POSEIDON PLUS
Ciment			
MAX	Fijamont muy diluido	Poseidón Plus diluido	POSEIDON PLUS
STD	Poseidón Plus diluido		POSEIDON PLUS
Supports friables			
MAX	Fijamont muy diluido	Poseidón Plus Diluido	Poseidón Plus
STD	Fijamont muy diluido		Poseidón Plus

MONTOSPORT PISCINAS POSEIDON PLUS AL CL.



SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L, 15 L