



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
LINHA PISCINAS

DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta para piscinas satinado, 100% borracha clorada, de máxima resistência aos agentes químicos, alcalinidade e humidades.

USOS

Exterior / Interior
Cimento
Piscinas

PROPRIEDADES

Nivelação
Impermeável
Não favorece a formação de algas e fungos
Resistência à água
Resistência à alcalinidade
O produto pode sofrer descoloração dependendo do tipo e concentração do desinfetante utilizado.
Bom rendimento
Secagem rapido
Excelente aderência

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOSP.PISCINAS POSEIDON PLUS CL.AZUL
Acabamento	Acetinado
Peso especifico	1,19± 0,05 kg/l
Viscosidade	90 +/- 10 KU
Sólidos em volume	35± 1
Sólidos em peso	54± 1
Rendimento aprox. por demão	6-8 m ² /L
Secagem tacto	10min
Repintado	(20° C HR: 60%): 24h
Cores	Azul 183

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento:

- Esperar até cura total (mín 30 días).
- Limpar o suporte de possíveis eflorações utilizando jacto abrasivo, assim como neutralizar as superficies alcalinas.
- Em superficies excessivamente polidas lixar para abrir o poro.
- Limpar o suporte de produtos estranhos e ou residuos.
- Emassar com massa (Plasmont exterior) os defeitos do suporte (ver em familia PREPARAÇÃO DE FUNDOS nas alineas correspondentes a massas em pó e massas preparadas para realizar uma adequada escolha).
- Tratar com Monto Limpia Moho os suportes com fungos.
- Aplicar uma primeira demão muito diluida (aprox. 30%).
- Aplicar uma ou duas demão igualmente diluidas ou
- Aplicar só uma segunda demão diluida entre 5-15%.

Restauração e manutenção

1. Eliminar totalmente as tintas velhas em mau estado ou mal aderidas.
2. As superfícies brilhantes devem matizar-se para assegurar uma boa aderência.
3. Em suportes pintados deve-se comprovar a solidez e a aderência da tinta. Diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar o pó e a sujidade antes de serem repintados. Não se aconselha repintar sobre tintas de piscina a água.
4. Emassar com massa (Plasmont Exteriores) os defeitos do suporte (ver em familia PREPARAÇÃO DE FUNDOS nas alneas correspondentes a massas em pó e massas preparadas para realizar uma adequada escolha).
5. Sobre paredes com fungos, tratar previamente com Monto Limpia Moho.
6. Aplicar uma primeira demão muito diluída (aprox. 30%).
7. Aplicar uma ou duas demão igualmente diluídas ou
8. Aplicar só uma segunda demão diluída entre 5-15%.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Aplicar sobre suportes bem secos.

Deve comprovar-se a aderência entre demãos da tinta sobre tintas velhas, uma vez que é habitual repintar-se as piscinas assiduamente, pelo que a aderência entre demãos pode ser superior á aderência das tintas antigas sobre o suporte e provocar a decapagem das camadas velhas de tinta fracamente aderidas.

Caso de tratar com acido a superficie para abrir o poro, limpar com água abundantemente e deixar secar.

Diluir o produto em função da porosidade e estado do suporte.

Tempo mínimo recomendado para enchimento da piscina 3 dias.

Produto resistente ao cloro e derivados do cloro em limites de concentração indicados no Real Decreto 742/2013, de 27 de setembro. Para qualquer outro tratamento (floculantes, algicidas...), consultar o fornecedor sobre a possibilidade de utilização em piscinas pintadas.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1403

Metodo de aplicación	Diluição orientativa
Trincha	5-15%
Rolo	5-15%
Pistola air less	10-20%
Pistola air mix	10-20%
Pistola aerográfica	10-20%
Turbo de baixa pressão	5-20%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Suporte com bolores ou fungos			
MAX	Montolimp y Fijamont muy diluido	Poseidón Plus diluido	Poseidón Plus
STD	Montolimp y Fijamont muy diluido		Poseidón Plus
Tintas antigas em mau estado			
MAX	Eliminar y proceder como en buen estado		POSEIDON PLUS
STD	Eliminar y proceder como en buen estado		POSEIDON PLUS
Cimento			
MAX	Fijamont muy diluido	Poseidón Plus diluido	POSEIDON PLUS
STD	Poseidón Plus diluido		POSEIDON PLUS
Suportes degradados			
MAX	Fijamont muy diluido	Poseidón Plus Diluido	Poseidón Plus

MONTOSPORT PISCINAS POSEIDON PLUS AL CL.

STD Fijamont muy diluido

Poseidón Plus

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 15 L