

Fecha de Alta

10-01-2019

Versión

1É - 16/01/2026



FAMILLE PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LIGNE MONOCAPA PROYECTABLE

## DESCRIPTION ET NATURE

Préparation projectable pour régulariser les plaques préfabriquées de cloisons intérieures. Permet d'égaliser la surface en recouvrant complètement la plaque, les joints et les mastics. Très facile à poncer pour obtenir par la suite la qualité de peinture souhaitée ainsi que des finitions parfaitement lisses. Ce produit contribue aux certifications LEED®, BREEAM® et VERDE.

## DESTINATION

Intérieur

Ciment

Plâtre

Plâtre

Fibreciment

Placoplâtre

Anciennes peintures en bon état

Surfaces de travail : plâtre, ciment, béton, carreau de plâtre, fibro-plâtre, plaque de plâtre...

Cloisons : plaques de fibro-plâtre, gypse laminé, plaques de plâtre ou ce qui y ressemble.

Surfaces godelées et texturées et / ou rugueuses

Béton cellulaire

## PROPRIÉTÉS

Projetable avec appareils de projection airless

Facile à poncer

Ne décroche pas en épaisseurs recommandées

Bonne adhérence sur le support

Permet une économie de temps et coût d'application

Séchage rapide



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color MONTOPLAC APAREJO

Aspect Mat

Densité 1,65± 0,05 kg/l

Viscosité 350 +/- 50 PO

Extraits secs en volume 46± 1

Extraits secs en poids 69± 1

Performance approximatif par couche 2-4 m<sup>2</sup>/Kg

Séc au touché (20°C HR: 60%, 1mm): 30-60 min

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%, 1mm): 60-120min

Couleurs Blanc

Fecha de Alta

10-01-2019

Versión

1É - 16/01/2026

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

Mortier de ciment/plâtre:

- Vérifier l'adhérence du mastic sur le support.
- Attendre le durcissement complet (au moins 30 jours).
- Nettoyer le support des possibles efflorescences et neutraliser les surfaces alcalines.
- Si les surfaces sont trop polies, les poncer pour ouvrir les pores.
- Nettoyer le support des produits inhabituels et/ou résiduels.
- Ouvrir d'éventuelles failles ou fissures jusqu'à ce qu'elles soient bien nettoyées puis enlever la poussière occasionnée à l'aide d'une époussette ou d'une brosse. Enfin, boucher avec du mastic.
- Avant de mastiquer, fixer les surfaces trop fragiles avec le fixateur approprié (voir famille 6): Emulsión Fijadora, produits fixateurs Fijamont ou Fijalite.

Supports de cloison:

- Les cloisons doivent être en parfait état.
- Préparer la cloison en remplissant les joints et les défauts, afin qu'elle puisse être parfaite avec le système Montoplac.

### Restauration et entretien

Retirer du support les produits étrangers qui ont mal adhéré ou qui sont en mauvais état et ouvrir le pore s'il a été bouché par le ponçage ou par d'autres moyens mécaniques. Vérifier l'adhérence et traiter comme sur les FONDOS neufs.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

Application avec un équipement de projection airless. Buse 27 - 31 et ventilateur selon la surface d'application (4, 5, 6). Pression de l'équipement 2000 - 2500 psi. (variable en fonction de la longueur du tuyau).

Ajouter 0-1 litre d'eau par bidon de 25 kg et mélanger à l'aide d'un batteur.

Système d'application de cloisonnement en Plâtre Fibré pour les finitions Q2 et/ou Q3:

Appliquer une première couche de Montoplac Aparejo env. 300 microns humides (env. 3,5 m<sup>2</sup>/kg).

Laisser sécher ENTRE 10-20 min, selon les conditions ambiantes.

Appliquer une deuxième couche de Montoplac Aparejo env. 400 microns humides (env. 2,5 m<sup>2</sup>/kg).

Le résultat final approximatif après l'application de deux couches est de 0,6 - 0,7 kg/m<sup>2</sup>.

Laisser sécher pendant 24 heures puis poncer avec du papier de verre de grain 150. Enlever la poussière.

Système d'application dans les cloisonnements Plaque de Plâtre Laminé (ppl) pour les finitions Q2 et/ou Q3:

Appliquer une couche légère avec une couverture approximative de 5 m<sup>2</sup>/l (3 m<sup>2</sup>/kg).

Laisser sécher pendant 24 heures puis poncer avec du papier de verre de grain 150. Enlever la poussière.

Système d'application pour le cloisonnement Plâtre Fibré et Plaques de Plâtre Laminé (ppl) pour les finitions Q4:

Appliquer 3 couches avec une couverture de 1,33 m<sup>2</sup>/l (0,80 m<sup>2</sup>/kg).

Laisser sécher pendant 24 heures puis poncer avec du papier de verre de grain 150. Enlever la poussière.

Système d'application sur des surfaces de gouttelettes et texturées:

Éliminer les crêtes par ponçage et appliquer des couches de 900 microns humides jusqu'à l'obtention d'une épaisseur permettant un ponçage avec élimination de la texture.

Laisser sécher pendant 24 heures puis poncer avec du papier de verre de grain 150. Enlever la poussière.

Remarque: Montoplac Aparejo peut être appliqué au rouleau sur les surfaces décrites ci-dessus, mais uniquement si la surface à appliquer est petite. Utiliser un rouleau microfibre pour les finitions lisses. Il est également possible d'appliquer le produit avec un rouleau polyacrylique ou polyamide pour les finitions lisses. Il est recommandé d'appliquer deux couches minimum, avec une couverture de 3 m<sup>2</sup>/kg, un temps d'attente entre les couches de 2 heures minimum et un ponçage après 24 heures avec un papier de verre de grain moyen (grain 150-220).

Pour finir sur la préparation Montoplac:

Pour les peintures de haute qualité, induire avec l'émulsion fixatrice (Emulsión Fijadora) ou le produit Fijamont et appliquer 2 couches de peinture en mastiquant les éventuels défauts entre chaque couche.

Pour les peintures standard, induire avec le produit dilué, mastiquer les éventuels défauts et parfaire en appliquant une deuxième couche.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Fecha de Alta

10-01-2019

Versión

1É - 16/01/2026

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	10-20%
Rouleau	10-20%
Pistolet air less	Agua: 0-1000gr por envase de 25 kg
Pistolet air mix	10-30%
Pistolet aérographe	10-30%
Turbo basse pression	10-30%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Neuf</b>			
<b>MAX</b>	Montoplac Aparejo	Montoplac Aparejo	Emulsión Fijadora + Cualquier producto de la gama MONTÓ Pintura plástica
<b>STD</b>	Montoplac Aparejo	Montoplac Aparejo	Cualquier producto de la gama MONTÓ Pintura plástica
<b>Toile bitumineuse / asphaltique</b>			
<b>MAX</b>	Montoplac Aparejo	Montoplac Aparejo	Emulsión Fijadora + Cualquier producto de la gama MONTÓ Pintura plástica
<b>STD</b>	Montoplac Aparejo	Montoplac Aparejo	Cualquier producto de la gama MONTÓ Pintura plástica

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'apporteur.

## FORMAT

25 Kg