



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE MASILLAS EN POLVO

DESCRIPTION ET NATURE

Mastic en poudre, multiusage pour extérieur, application facile, adhérence et dureté.

DESTINATION

Béton
Mortier de ciment
Extérieur, enduits, réparation de fissures, colmatage de trous, fixation de pièces

PROPRIÉTÉS

Dureté
Permet épaisseur de couches
Ponçable
Prise rapide
Toucher légèrement rugueux
Épaisseur recommandé par couche : 3,3 mm
Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	PLASMONT REPARACION FACHADAS R3 BLANCO
Aspect	Mat
Densité	2,65± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	100± 1
Extraits secs en poids	100± 1
Épaisseur minimum recommandée	3 mm (máximo)
Performance approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1-2h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 28 jours
Couleurs	Gris, Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier de ciment/plâtre:

- Vérifier l'aptitude du PLASMONT REPARACION FACHADAS R3 sur le support.
- Attendre jusque durcissement total (30 jours minimum) avant application.
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, et neutraliser les surfaces alcalines.
- Sur les surfaces excessivement polies poncer pour ouvrir le pore.
- Nettoyer le support de produits étrangers et/ou de résidus.
- Ouvrir les possibles fentes ou fissures jusqu'au fonds sain, éliminer la poussière produite par la brosse et appliquer PLASMONT REPARACION FACHADAS R3 comme indiqué dans les paragraphes Systèmes d'Application et Application.
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximum recommandées par couche.
- Sur les surfaces excessivement fragiles avant de mastiquer fixer avec le fixateur adéquat (voir famille 6).

Restauration et entretien

1.- Éliminer du support les produits étrangers mal adhérents ou en mauvais état, ouvrir le pore au cas où il serait fermé, au moyen de ponçage ou d'un autre moyen mécanique. Vérifier l'adhérence et traiter comme sur les FONDOS nouveaux.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Diluer avec de l'eau propre, non polluée.
- À l'aide des outils indiqués dans le système d'application. Ceux-ci doivent être propres et désoxydés.
- Repeindre une fois que le temps requis est écoulé. Étant donné que sa prise est tributaire du taux d'humidité, de la température et de l'épaisseur de la couche, la non-obturation du papier de verre nous indiquera si le produit est en condition de poursuivre le processus.
- Pour éviter les remontées de salpêtre au travers du revêtement de finition, il est recommandé de laisser passer 28 jours à compter de son application, qui est le temps nécessaire pour assurer une prise complète.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Spatule	350-400 ml agua por kg
Palette	350-450 ml
Taloche	350-450 ml agua por kg

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX			
STD	Plasmont reparación fachadas R3	Fijador (Emulsión Fijadora o Fijamont)	Pinturas plásticas, Revestimientos, Esmaltes
Chantier			
MAX			
STD	Plasmont reparación fachadas R3	Fijador (Emulsión Fijadora o Fijamont)	Pinturas plásticas, Revestimientos, Esmaltes

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

1 Kg, 5 Kg, 15 Kg