

Fecha de Alta

07-05-2009

Versao

4 - 09/01/2026



FAMILIA PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LINHA MASILLAS EN POLVO

DESCRIÇÃO E TIPO

Massa em pó para alisar superfícies texturadas, com possibilidades de ser aplicada em camadas espessas. Destaca-se pela sua facilidade de lixagem.

USOS

Interior

Betão

Mistura de gesso com cola. Também é conhecido por escayola em Portugal

Gesso

PROPRIEDADES

- Aplicabilidade ideal
- Não inflamável
- Secagem rápida
- Elevada espessura de camada
- Aderência sobre tintas plásticas mates
- Minimo abatimento
- Aderência, incluindo "humido sobre humido"
- Muito fácil de lixar
- Elevado tempo de trabalho
- Espesura por camada max. recomendada: 7mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	PLASMONT LIJAFACIL
Tempo de vida da mistura	Misturado com agua aguanta 4-5 h
Acabamento	Mate
Peso especifico	2,49± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	100± 1
Sólidos em peso	100± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 5-6h
Repintado	(20°C HR: 60%): 24-48h
Cores	Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento/gesso:

- Comprovar o comportamento da massa sobre o suporte.
- Esperar até cura total (30 dias mínimo).
- Limpar o suporte de possíveis eflorações, assim como neutralizar as superfícies alcalinas.
- Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir o poro
- Limpar o suporte de produtos estranhos e/ou resíduos.
- Abrir possíveis gretas ou fissuras, até encontrar fundo em bom estado, eliminar o pó através de escova ou trincha e aplicar a massa tal como é indicado nas alíneas Sistemas de aplicação e aplicação.
- Não ultrapassar nunca as espessuras de camada máxima recomendada.
- Em superfícies enfraquecidas antes de emassar fixar com um fixador adequado: Emulsion fijadora, Fijalite.

Fecha de Alta

07-05-2009

Versao

4 - 09/01/2026

Restauração e manutenção

- Eliminar do suporte produtos estranhos com má aderência ou em mau estado, abrir o poro caso deste estar fechado através de lixagem ou outro meio mecanico. Comprovar a aderência e tratar como se fosse fundo novo.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Através de ferramentas indicadas no sistema de aplicação, limpas e desoxidadas.
- Isolar adequadamente.
- Habitualmente recomenda-se espessuras máximas por demão entre 5-7 mm.
- É possível aumentar o nº de demãos, 3 ou mais, sendo possível alcançar espessuras de camada até 15 mm.
- Repintar uma vez passado o tempo indicado. Dado que este depende da humidade, temperatura e espessura de camada, a saturação da lixa indica-nos se o produto se encontra em condições para prosseguir o esquema de pintura.
- São adequados como produtos de acabamento: Ovaldine Montoplástica, Montonature, Esmalte montosintetic, Luxatin e produtos de alta decoração.
- Antes da aplicação do acabamento, recomenda-se aspirar o pó produzido pelo lixamento e aplicar um fixador.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Espátula	400ml de agua por kg
Espátula	400ml de agua por kg

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Obra nova			
MAX	Emulsión fijadora, Fijamont	Plasmont Ilijafacil	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoración.
STD	Plasmont Ilijafacil	Emulsión fijadora, Fijamont	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoración.
Pladur			
MAX	Plasmont Ilijafacil	Plasmont Ilijafacil	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoración.
STD	Plasmont Ilijafacil	Fijador (Emulsón fijadora, Fijamont	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoración.

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso

502303

PLASMONT LIJAFACIL



Fecha de Alta

07-05-2009

Versao

4 - 09/01/2026

concreto.

EMBALAGENS

5 Kg, 15 Kg