

Fecha de Alta

08-08-2006

Versión

5 - 09/01/2026



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE MASILLAS EN POLVO

DESCRIPTION ET NATURE

Mastic en poudre à usage universel, aussi bien pour reboucher les gros défauts que pour lisser les petites imperfections. Facile à appliquer. Excellente blancheur et adhérence. Bonne ponçabilité. Les mastics ne marquent pas lors de la peinture.

DESTINATION

Intérieur

Ciment

Murs en briques ou autres matériaux susceptibles de laisser des marques ou des taches lorsqu'ils sont peints

Bois

Béton

Plâtre

PROPRIÉTÉS

Finition d'épaisseur moyenne à élevée

Prise rapide

Toucher légèrement rugueux

Mélange facile

Ne forme pas de grumeaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Referencia Color | PLASMONT MULTIUSO |
| Rapport de mélange | 450-550 ml de agua por kg masilla |
| Aspect | Mat |
| Densité | 2,42± 0,05 kg/l |
| Extraits secs en volume | 100± 1 |
| Extraits secs en poids | 100± 1 |
| Performance approximatif par couche | En fonction de l'utilisation du produit. |
| Séc au touché | (20°C HR: 60%): 4-5h |
| Recouvrable / doublage | (20°C HR: 60%): 24-48h |
| Couleurs | Blanc |

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier de ciment/plâtre:

- Vérifier sur le support que PLASMONT MULTIUSO est adéquat.
- Attendre la prise complète (30 jours minimum).
- Nettoyer les éventuelles efflorescences du support et neutraliser les surfaces alcalines.
- Poncer les surfaces excessivement polies pour ouvrir les pores.
- Nettoyer le support de tous résidus ou substances étrangères.
- Ouvrir les éventuelles lézardes ou fissures jusqu'à assainissement du fond, éliminer la poussière ainsi produite à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau brosse et appliquer PLASMONT MULTIUSO comme indiqué aux paragraphes Systèmes d'Application et Application.
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche recommandées.
- Sur les surfaces excessivement friables, fixer à l'aide du fixateur adéquat (voir famille 6) avant d'enduire.

Bois:

- Vérifier sur le support que PLASMONT MULTIUSO est adéquat.

Fecha de Alta

08-08-2006

Versión

5 - 09/01/2026

- Pour les surfaces excessivement polies, poncer pour ouvrir les pores.
- Nettoyer toute substance étrangère et/ou résidu du support.
- Ouvrir les éventuelles lézardes ou fissures jusqu'à assainissement du fond, éliminer la poussière ainsi produite à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau brosse, et appliquer PLASMONT MULTIUSO comme indiqué aux paragraphes Systèmes d'application et Application.
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche recommandées.
- Appliquer sur des bois sains, bien dégraissés, sans exsudations résineuses, sans poussière, secs et avec une humidité inférieure à 20%. Si le bois montre des signes de vieillissement, il devra être poncé au préalable et ouvert aux fissures jusqu'à ne garder que du bois en bon état.

Restauration et entretien

- Éliminer du support les produits étrangers ou en mauvais état ; si les pores sont fermés, les ouvrir par ponçage ou tout autre procédé mécanique. Vérifier l'adhérence et traiter comme pour des FONDS neufs.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Utiliser de l'eau propre, non polluée, pour la dilution.
- Appliquer à l'aide des outils indiqués par le système d'application, propres, en parfait état et évidemment décapés en cas de rouille.
- Épaisseur maximale par couche: 5 mm
- Repeindre une fois écoulé le temps nécessaire. Étant donné que ce temps dépend de l'humidité, de la température et de l'épaisseur de chaque couche, ce qui nous fera savoir que le moment est venu est que le papier de verre ne s'empoisse plus.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application

Spatule

Palette

Taloche

Indications de dilution

450-550 ml de agua/kg masilla

450-550 ml de agua/kg masilla

450-550 ml agua/kg masilla

SYSTÈME

Traitement par type de support

| | Impression | Intermédiaire | Aspect |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Bois | | | |
| MAX | Selladora sellalux | Selladora sellalux | Fijador+Montoplástica o Familia 4 |
| STD | Plasmont Multiusos Standar | | Montoplástica o Familia 4 |
| Chantier | | | |
| MAX | Fijador (Emulsión Fijadora Fijamont) | Plasmont Multiusos Standar | Fijador+Montoplástica, Familia 4 |
| STD | Plasmont Multiusos Standar | | Montoplástica, Familia 4 |

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des

Fecha de Alta

08-08-2006

Versión

5 - 09/01/2026

différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'apporteur.

FORMAT

1 Kg, 5 Kg, 15 Kg