

Fecha de Alta

08-08-2006

Versao

5 - 09/01/2026


**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

**LINHA** MASILLAS EN POLVO

**DESCRIÇÃO E TIPO**

Massa em pó de uso universal, tanto para tapar grandes defeitos como para alisar pequenas imperfeições. Fácil aplicação. Excelente brancura e aderência. Boa lixabilidade. Ao pintar, as massas não ficam marcadas.

**USOS**

Interior

Cimento

Paredes de gesso ou outros materiais que tendem a deixar marcas ou manchas quando pintados

Madeira

Betão

Mistura de gesso com cola. Também é conhecido por escayola em Portugal

**PROPRIEDADES**

Acabamentos de espessura média e alta

Cura rápida

Toque ligeiramente áspero

Fácil de emassar

Não forma grumos

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	PLASMONT MULTIUSO
Proporção de mistura	450-550 ml de agua por kg masilla
Acabamento	Mate
Peso específico	2,42± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	100± 1
Sólidos em peso	100± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 4-5h
Repintado	(20°C HR: 60%): 24-48h
Cores	Branco

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**
**Suportes novos**

Argamassa de cimento/gesso:

- Verificar a adequação do PLASMONT MULTIUSO sobre o suporte.
- Esperar até à sua completa fixação (mínimo 30 dias).
- Limpar o suporte de possíveis eflorescências e neutralizar superficies alcalinas.
- Em superficies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.
- Limpar o suporte de produtos estranhos e/ou resíduos.
- Abrir possíveis fissuras ou rachas até que a superficie esteja completamente limpa, remover o pó produzido pelo pincel ou rolo e aplicar PLASMONT MULTIUSO como indicado nas secções Sistemas de Aplicação e Aplicação.
- Não exceder as espessuras máximas de camada recomendadas.
- Em superficies excessivamente finas antes da aplicação da massa, fixar com o fixador apropriado (ver família 6).

Madeira:

- Cheque a adequação do PLASMONT MULTIUSO no suporte.
- Em superficies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.

Fecha de Alta

08-08-2006

Versao

5 - 09/01/2026

- Limpar o suporte de produtos estranhos e/ou resíduos.
- Abrir possíveis fissuras ou rachas até que a superfície esteja limpa, remover o pó produzido pelo pincel ou rolo e aplicar PLASMONT MULTIUSO como indicado nas secções Sistemas de Aplicação e Aplicação.
- Não exceder as espessuras de camada máximas recomendadas.
- Aplicar sobre madeira saudável, bem desengordurada, sem exsudações resinosas, sem pó, seca e com teor de humidade inferior a 20%, se a madeira mostrar sinais de envelhecimento deve ser previamente lixada e abertas as fissuras até que a madeira esteja em condições.

#### Restauração e manutenção

- Eliminar do suporte produtos estranhos com má aderência ou em mau estado, abrir o poro caso esteja fechado utilizando lixagem ou outro meio mecânico. Comprovar a aderência e tratar como se fosse uma superfície nova.

### MÉTODO DE USO

#### Conselhos de aplicação

- Usar água limpa e não contaminada para diluição.
- Aplicar com as ferramentas indicadas no sistema de aplicação, limpas, em perfeito estado e, claro, desoxidadas.
- Espessura máxima por camada: 5mm
- Repinte depois de transcorrido o tempo indicado. Como depende da humidade, temperatura e espessura da camada, o não entupimento da lixa indicará que o produto está pronto para prosseguir.

#### Diluyente para diluição e limpeza

Água

#### Metodo de aplicação

Espátula

Espátula

Paleta

#### Diluição orientativa

450-550 ml água/kg masilla

450-550 ml de água/kg masilla

450-550 ml de água/kg masilla

### SISTEMA

#### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Madeira</b>			
<b>MAX</b>	Selladora sellalux	Selladora sellalux	Fijador+Montoplástica o Familia 4
<b>STD</b>	Plasmont Multiusos Standar		Montoplástica o Familia 4
<b>construção</b>			
<b>MAX</b>	Fijador (Emulsión Fijadora Fijamont)	Plasmont Multiusos Standar	Fijador+Montoplástica, Familia 4
<b>STD</b>	Plasmont Multiusos Standar		Montoplástica, Familia 4

### SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

### NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

502312

# PLASMONT MULTIUSO



Fecha de Alta

08-08-2006

Versao

5 - 09/01/2026

## EMBALAGENS

1 Kg, 5 Kg, 15 Kg