

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

5 - 12/01/2026



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE MASILLAS AL USO

## DESCRIPTION ET NATURE

Mastic prêt à l'emploi, pour carreaux de faïence et céramique, d' un bon ancrage sur les surfaces peu poreuses.

## DESTINATION

Extérieur/intérieur

Ciment

Murs en briques ou autres matériaux susceptibles de laisser des marques ou des taches lorsqu'ils sont peints

Brique

Carreaux de faïence

céramique

## PROPRIÉTÉS

Dureté

Pouvoir pénétrant

Ne réduit pas

Respatulable avec n'importe quel PLASTE de la gamme PLASMONT

Sans perte de matériel, les restes peuvent être utilisés immédiatement

Ponçable

Séchage rapide

Ne craquelle pas

Bonne adhérence

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color PLASMONT AL USO AZULEJOS

Aspect Mat

Densité 1,78± 0,05 kg/l

Extraits secs en volume 68± 1

Extraits secs en poids 84± 1

Epaisseur minimum recommandée 1000 micras máximo

Performance approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché (20°C HR: 60%): 1-3h

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): 24-48h

Couleurs Blanc

## PRÉPARATION DU SUPPORT

## Supports neufs

Pour mastiquer et éliminer fentes et fissures sur les mortiers de ciment/plâtre:

- Vérifier l'aptitude du mastic sur le support.
- Attendre jusqu'à prise totale (30 jours min).
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.
- Sur des surfaces excessivement polies poncer pour ouvrir le pore.
- Nettoyer le support de tout reste de produits et/ou résidus.
- Ouvrir de possibles huées ou fissures jusqu'à fonds assaini, éliminer la poussière produite par le brossage et appliquer le mastic comme il est indiqué dans les paragraphes Systèmes Application et Application.
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximales recommandées.
- Sur des surfaces excessivement fragiles avant de mastiquer fixer avec un fixateur adéquat (voir famille 6) : Émulsion

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

5 - 12/01/2026

Fijadora ou Fijamont.

Pour des carreaux, brique, matériel céramique et, sur les matériels de chantier de faible porosité:  
- Nettoyer le support de tout reste de produits et l'appliquer directement.

**Restauration et entretien**

Éliminer du support tout reste de produit ou revêtement mal adhérent ou en mauvais état. Ouvrir le pore s'il est fermé, au moyen de papier à poncer ou tout autre moyen mécanique. Vérifier l'adhérence et procéder comme s'il s'agissait de support neuf.

**MODE D'EMPLOI****Conseils d'application**

- Au moyen de l'outillage indiqué dans : système d'application, Les outils doivent être propres et désoxydés.  
- Repeindre une fois passé le temps indiqué. Puisque celui-ci dépend de l'humidité, température et épaisseur de couche ( la non obturation du papier à poncer nous indiquera qui le produit se trouve dans de bonnes conditions).

**Diluant d'application et de nettoyage**

Eau

**Méthode d'application Indications de dilution**

Spatule	Usó
Palette	Usó
Taloche	Usó

**SYSTÈME****Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Neuf</b>			
<b>MAX</b>	Emulsión Fijadora, Fijamont	Plasmont Azulejos	Repintado con cualquier tipo de pintura
<b>STD</b>	Emulsión Fijadora	Plasmont Azulejos	Repintado con cualquier tipo de pintura
<b>Faïence, céramique</b>			
<b>MAX</b>	Plasmont al Uso Azulejos	Plasmont Renovación, Alisar, Standar	Repintado con cualquier tipo de pintura
<b>STD</b>	Plasmont al Uso Azulejos		Repintado con cualquier tipo de pintura
<b>Brique</b>			
<b>MAX</b>	Plasmont al Uso Azulejos	Plasmont Renovación, Alisar, Standar	Repintado con cualquier tipo de pintura
<b>STD</b>	Plasmont al Uso Azulejos		Repintado con cualquier tipo de pintura

**SÉCURITÉ**

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

5 - 12/01/2026

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

5 Kg, 20 Kg