

Fecha de Alta

15-07-2008

Versao

4 - 09/01/2026


FAMILIA PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LINHA MASILLAS AL USO

DESCRIÇÃO E TIPO

Massa em pasta de base aquosa, pronta para usar, fácil de aplicar e de grande brancura.

USOS

Exterior / Interior

Cimento

Paredes de gesso ou outros materiais que tendem a deixar marcas ou manchas quando pintados

Madeira

Betão

Mistura de gesso com cola. Também é conhecido por escayola em Portugal

preparação de superfícies, reparação de fissuras, tapar juntas

PROPRIEDADES

Dureza

Não inflamável

Poder penetrante

Sem se perder o material, as sobras podem ser utilizados e imediatamente

Não existe tempos mortos na mistura dos produtos devido ao produto final estar pronto a aplicar (sem diluição)

Minimo abatimento

Espessura recomendada por demão: 1,5mm

Boa aplicabilidade

Secagem rapido

Boa adêrencia

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color PLASMONT AL USO MULTIUSO

Acabamento Mate

Peso especifico 1,82± 0,05 kg/l

Sólidos em volume 59± 1

Sólidos em peso 79± 1

Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Secagem tacto (20°C HR: 60%): 1-3h

Repintado 24h

Cores Branco

pH= 8,4 +- 0,3

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
Suportes novos

Argamassa de cimento/gesso:

- Antes de emassar fixar o suporte com fixador adequado (ver familia 6): Emulsion fijadora, Fijamont, Fijalite.
- Verificar o comportamento da massa sobre o suporte.
- Esperar até cura total (30 dias minimo).
- Limpar o suporte de possíveis efloroscências, assim como neutralizar as superficies alcalinas.
- Em superficies excessivamente polidas, lixar para abrir o poro.
- Limpar o suporte de produtos estranhos e ou residuos.
- Abrir possíveis gretas ou fissuras até encontrar fundo saudavel, eliminar o pó produzido através de escova ou trincha e

Fecha de Alta

15-07-2008

Versao

4 - 09/01/2026

aplicar a massa ou pasta tal como é indicado nas alineas Sist.de Aplicação e Aplicação

- Não ultrapassar nunca as espessuras de camada máx.

Madeira:

- Verificar o comportamento do Plasmont al uso Multiuso sobre o suporte.
- Em superficies excessivamente polidas, lixar para abrir o poro. Limpar o suporte de produtos estranhos e ou residuos.
- Abrir possiveis gretas ou fissuras até encontrar fundo saudavel, eliminar o pó produzido através de escova ou trincha e aplicar o Plasmont al uso Multiuso tal como é indicado nas alineas Sist.de Aplicação e Aplicação.
- Não ultrapassar nunca as espessuras de camada máxima recomendadas.
- Aplicar sobre madeiras com um teor de humidade inferior a 20%.
- Aplicar sobre madeiras saudaveis, bem desengorduradas, sem migração resinosa, sem pó e secas.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve ser préviamente lixada e abrir as fissuras até encontrar madeira em boas condições.

Restauração e manutenção

1.- Eliminar do suporte produtos estranhos mal aderidos ou em mau estado, abrir o poro caso esteja fechado, através de lixagem ou outro meio mecanico. Verificar a aderência e tratar como se fosse suporte novo.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Através de ferramentas indicadas no sistema de aplicação, limpas e desoxidadas.
- Repintar após o tempo de secagem indicado. Dado que esta depende da temperatura e espessura da camada, a saturação da lixa indica-nos se o produto se encontra em condições para prosseguir a aplicação.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Espátula	uso
Espátula	uso
Paleta	uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Obra nova			
MAX			
STD	Plasmont al Uso	Fijador(Emulsión Fijadora Fijamont)	Montoplástica, Ovaldine, Montonature, Montosintétic, Luxatín
Madeira interior			
MAX			
STD	Plasmont al uso	Fondos e imprimaciones para madera (familia 4)	Ovaldine, Montonature, montosintétic, Luxatín, Acabados pigmentados para madera

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Fecha de Alta

15-07-2008

Versao

4 - 09/01/2026

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Debido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.5 Kg, 1 Kg, 5 Kg, 20 Kg