

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

4 - 12/01/2026

**FAMILLE** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LIGNE** MASILLAS AL USO**DESCRIPTION ET NATURE**

Mastic synthétique niveladora en pâte, pour des parois, plafonds et bois, de ponçage facile, listes à l'utilisation en base dissolvante

**DESTINATION**

Intérieur

Ciment

Murs en briques ou autres matériaux susceptibles de laisser des marques ou des taches lorsqu'ils sont peints

Bois

Surfaces poreuses

**PROPRIÉTÉS**

Dureté

Élasticité

Poli rapide

Excellent toucher

Utilisable comme apprêt

Bonne adhérence

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Referencia Color	PLASMONT OLEOSINTETICO
Aspect	Mat
Epaisseur minimum recommandée	1 mm
Performance approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 8h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 16h
Couleurs	Blanc

**PRÉPARATION DU SUPPORT****Supports neufs**

Mortier de ciment/yeso:

- Comprobar l'aptitude du mastic sur support.
- Attendre jusqu'à total forgé (30 jours mínimo).
- Limpiar le support de possibles efflorescences, ainsi que neutraliser les surfaces alcalin- dans des surfaces excessivement polies lijar pour ouvrir pore.
- Nettoyer le support de produits étranges et/ou résidu.
- Ouvrir de possibles fentes ou fissures jusqu'à fonds assaini, éliminer la poussière produite par cepillo ou brosse et appliquer le mastic ou plaste comme il est indiqué dans les paragraphes Sist. d'Aplic. et application.
- Ne pas dépasser jamais les grosseurs de couche maximums recommandés.

Bois:

- Chèque l'aptitude du mastic sur support.
- En surfaces excessivement polies lijar pour ouvrir pore.
- Nettoyer le support de produits étranges et/ou résidu.
- Ouvrir de possibles fentes ou fissures jusqu'à fonds assaini, éliminer la poussière produite par cepillo ou brosse et appliquer le mastic ou plaste comme il est indiqué dans les paragraphes Sist. d'Aplic. et application.
- Ne pas dépasser jamais les grosseurs de couche maximales recommander.
- Appliquer sur les bois avec un contenu en humidité inférieure au 20%.
- Apliquer sur les bois sains, bien dégraissées, sans exudaciones résineuses ni poussière et si.

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

4 - 12/01/2026

- Si le bois présente des signes de vieillissement doit préalablement l'ijada et être ouverte les fissures jusqu'à bois dans des conditions.

### Restauration et entretien

1.- Éliminer du support des produits étrangers mal adhérents ou en état mauvais, ouvrir le pore cas d'être fermé, au moyen de ponçage ou d'un autre un demi-mécanicien. Vérifier l'attachement et traiter comme sur des supports nouveaux.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Au moyen des outils indiqués dans le système d'application, les nettoyages et désoxydés.
- Repainter après total séché du produit. Puisque celui-ci dépend de l'humidité, température et grosseur de couche nous indiquera que le produit se trouve dans des conditions pour convenir.

### Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1401

### Méthode d'application      Indications de dilution

Spatule

al uso

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois neuf/ancien- intérieur</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Plasmont Oleosintético	Plasmont Oleosintético	Acropol, Montonature, Montosintético, Luxatín
<b>Métal décoration</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Familia 6 Imprimaciones, Hierro y metales	Plasmont Oleosintético	Acropol, Montonature, Montosintético, Luxatín
<b>Chantier neuf/ancien, extérieur</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Plasmont Oleosintético	Fijador (Emulsión Fijadora)	montoplástica, Ovaldine, Montonature, Montosintético, Luxatín
<b>Chantier neuf/ancien, intérieur</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Plasmont Oleosintético	Fijador (Emulsión Fijadora)	montoplástica, Ovaldine, Montonature, Montosintético, Luxatín

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 36 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des

502330

# PLASMONT OLEOSINTETICO



Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

4 - 12/01/2026

différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

1 Kg