

PLASMONT AL USO RENOVACION



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE MASILLAS AL USO

DESCRIPTION ET NATURE

Mastic en poudre pour alisser les surfaces texturées, avec la possibilité d'appliquer des couches épaisses. Special pour alisser la goutelette

DESTINATION

Intérieur

Murs en briques ou autres matériaux susceptibles de laisser des marques ou des taches lorsqu'ils sont peints

Béton

Plâtre

PROPRIÉTÉS

Adhérence
Confort d'application
Pas inflammable
Séchage rapide
Elevées épaisseurs de couches
Ancre sur peintures à l'eau mates
Facile à poncer
Réduit très peu
Elevé temps de maniement
Epaisseur maximum recommandé par couche : 7mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	PLASMONT AL USO RENOVACION
Aspect	Mat
Densité	1,71± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	52± 1
Extraits secs en poids	74± 1
Performance approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	(20°C HR:60%):4-5h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):24-48h
Couleurs	Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier de ciment/plâtre:

- Vérifier l'aptitude du mastic sur le support.
- Attendre jusqu'à durcissement total (30 jours minimum).
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, et neutraliser les surfaces alcalines.
- Sur des surfaces excessivement polies, poncer afin d'ouvrir le pore.
- Nettoyer le support de produits étrangers et/ou résidus.
- Ouvrir les possibles fentes ou fissures jusqu'au fonds sain, éliminer la poussière produite par la brosse et appliquer le mastic ou le plâtre comme indiqué dans les paragraphes Systèmes d'Application et Application.
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximum recommandées.
- Sur les surfaces excessivement fragiles avant de mastiquer fixer avec le fixateur adéquat: Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijamont acqua.

Restauration et entretien

- Éliminer du support les produits étrangers mal adhérents ou en mauvais état, ouvrir le pore au cas où il serait fermé, en ponçant ou en utilisant un autre moyen mécanique. Vérifier l'adhérence et traiter comme pour les FONDOS nouveaux.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Au moyen des outils indiqués dans le système d'application, propres et non rouillés.
- Préparer le fond de façon adéquate.
- Des épaisseurs maximales d'entre 5-7 mm par couche sont normalement recommandées.
- Il est possible d'augmenter le nombre de couche de peinture, de 3 ou plus, pouvant ainsi obtenir jusqu'à 15 mm d'épaisseurs.
- Repeindre une fois passé le temps indiqué. Celui-ci dépendant de l'humidité, de la température et de l'épaisseur de couche, la non saturation du papier de verre nous indiquera que le produit est en condition d'utilisation.
- Les produits indiqués pour la finition sont: Ovaldine, Montoplastica, Montonature, Montosintético, Luxatín et les produits de Haute Décoration.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Spatule

Taloche

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX	Emulsión fijadora, Fijamont, Fijalite	Plasmont renovación	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintético, Luxatín, Alta decoración.
STD	Plasmont renovación	Emulsión fijadora, Fijamont	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintético, Luxatín, Alta decoración.
Placoplatre			
MAX	Plasmont renovación	Plasmont renovación	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintético, Luxatín, Alta decoración.
STD	Plasmont renovación	Fijador (Emulsión fijadora, Fijamont)	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintético, Luxatín, Alta decoración.

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par

502331

Fecha de Alta

09-08-2006

Versión

7 - 24/04/2026 :

PLASMONT AL USO RENOVACION

MONTÓ
profesional

l'aplicateur.

FORMAT

5 Kg, 20 Kg