

Fecha de Alta

09-07-2008

Versión

1C - 16/01/2026



FAMILLE PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LIGNE MONOCAPA PROYECTABLE

DESCRIPTION ET NATURE

Produit monocouche à l'utilisation, pour la préparation et la finition simultanées de surfaces de travaux neufs lisses en intérieur, à l'aide d'équipements de projection. Idéal pour la finition des cloisons sèches pour les installations Q2 et les plafonds.

DESTINATION

Intérieur

Cloison sèche: Plaques de plâtres, panneaux alvéolaires

Murs en briques ou autres matériaux susceptibles de laisser des marques ou des taches lorsqu'ils sont peints

Plâtre

Idéal pour toitures

PROPRIÉTÉS

Adhérence

Permet d'éviter le travail d'impression / apprêt.

Permet économie de main d'oeuvre, puisque permet économiser une couche de finition.

On obtient un fini mat, lisse et uniforme en peu de couches

Solutionne les problèmes d'adhérence sur "placoplâtre" et plâtre projetable.

Projetable

Idéal comme fond de couleur pour terminer avec des tons peu recouvrants

Permet une économie de temps et coût d'application

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPLAC 2 EN 1 BLANCO
Aspect	Mat
Densité	1,68± 0,05 kg/l
Viscosité	140 +/- 15 PO
Extraits secs en volume	46± 1
Extraits secs en poids	68± 1
COV	Cat. g/BA 50/30 (2007/2010):0,79 g/l
Performance approximatif par couche	0,7-2 m ² /Kg
Séc au touché	30-60min
Recouvrable / doublage	24-48 h
Couleurs	Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Plâtre:

- Attendre qu'il soit bien sec (max. 20 % d'humidité).
- Nettoyer le support de produits inhabituels.
- Nettoyer les efflorescences éventuelles à l'aide d'un jet abrasif.
- Réguler les absorptions du support avec un mastic, un fixateur ou une couche diluée du même produit.
- Si les surfaces sont polies, il convient de les poncer pour y ouvrir les pores. Utiliser une ponceuse Rotex avec du papier de verre de grain 220, 240.
- Fixer les supports de traction avec fixateur à émulsion ou Fijamont.
- Enduire les défauts du support (voir famille 6).
- Vérifier la conformité du 2 en 1 sur le support.

Fecha de Alta

09-07-2008

Versión

1C - 16/01/2026

Cloison sèche (PYL):

1. Les cloisons doivent être en parfait état.
2. Préparer la cloison en remplissant les joints et les défauts, afin qu'elle puisse être parfaite avec le système Montoplac.
3. Effectuer un ponçage général des joints et des zones de fixation du mastic.
4. Nettoyez ensuite le support pour vous assurer qu'il est exempt de poussière, de graisse et d'autres contaminants.
5. Pour l'application sur des plaques colorées ayant tendance à générer des tâches, appliquer le mastic anti-tâches Montoplac.

Restauration et entretien

Restauration et entretien:

1. Enlever complètement les anciennes peintures en mauvais état ou qui ont mal adhéré.
2. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne adhérence.
3. Sur les supports peints, la solidité et la fixation de la peinture doivent être vérifiées. Effectuer un diagnostic de sa nature pour éviter d'éventuelles incompatibilités et enlever la poussière ainsi que la saleté avant de les repeindre.
4. Enduire de mastic les défauts du support (voir dans la partie PRÉPARATION DES FONDEMENTS les lignes correspondant aux mastics en poudre et aux mastics préparés pour faire un choix approprié).
5. Toujours traiter les supports présentant des moisissures avec Monto Limpia Moho.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Appliquer sur des surfaces de construction neuves, propres, propres et sèches.
- Pour obtenir des finitions parfaitement lisses, le fond doit avoir une bonne planimétrie, avoir préalablement recouvert les défauts et marques de vis etc... et par la suite poncer le produit.
- Équipement de projection sans air.
- Pression minimale: 140 bars.
- Appliquer avec un équipement de projection, nous recommandons les buses à éventail du ventilateur 4 et la buse à partir de 21.
- Des applications de 300-400 microns secs par main sont recommandées (600-800 microns humides; 1-1,3 Kg/mètre), pouvant atteindre 1000 microns sans affaissement.
- Rendement final approximatif entre 400 et 800 microns secs selon l'état initial de la surface.
- Son utilisation est déconseillée sur des supports à faible absorption.
- Nettoyage des matériaux avec de l'eau.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou sur des supports soumis à un fort ensoleillement.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application

Pistolet air less

Indications de dilution

0-5%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Plâtre			
MAX	Montoplac 2 en 1	Montoplac 2 en 1	Familia 1
STD	Montoplac 2 en 1		
Cloison sèche			
MAX	Montoplac 2 en 1	Montoplac 2 en 1	Familia 1
STD	Montoplac 2 en 1		

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Fecha de Alta

09-07-2008

Versión

1C - 16/01/2026

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

25 Kg