



**FAMILLE** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

**LIGNE** MASILLAS EN POLVO

## DESCRIPTION ET NATURE

Enduit cimenté en poudre pour extérieurs, pour enduire et réparer des supports. Peut être poncé et repeint une fois sec.

## DESTINATION

Béton  
Mortier de ciment  
Supports minéraux  
Extérieur, enduits, réparation de fissures, colmatage de trous, fixation de pièces  
Réparations en maçonnerie

## PROPRIÉTÉS

Adhérence  
Dureté  
Blancheur  
Permet épaisseur de couches  
Ponçable  
Rendement pour 1 mm d'épaisseur: 1.75 kg / m2  
Prise rapide  
Toucher légèrement rugueux  
Repeint rapidement  
Facile à appliquer  
Facile à repeindre

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	PLASMONT EXTERIORES R20 BLANCO
Rapport de mélange	350 - 425 gr de agua / 1000gr Plasmont Exteriores
Vie du mélange	2 h
Aspect	Mat
Densité	2,55± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	100± 1
Extraits secs en poids	100± 1
Epaisseur minimum recommandée	2 cm (máximo)
Performance approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 2-4h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 24-48h
Couleurs	Blanc

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

Mortier de ciment/plâtre:

- Vérifier l'aptitude du PLASMONT EXTERIORES R20 BLANCO sur le support.
- Attendre jusqu'à la prise du support (28 jours pour ciment et bétons).
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, et neutraliser les surfaces alcalines.
- Sur les surfaces excessivement polies poncer pour ouvrir le pore.
- Nettoyer le support de produits étrangers et/ou de résidus.

# PLASMONT EXTERIORES R20 BLANCO

- Ouvrir les possibles fentes ou fissures jusqu'au fonds sain, éliminer la poussière produite par la brosse et appliquer PLASMONT EXTERIORES R20 BLANCO comme indiqué dans les paragraphes Systèmes d'Application et Application.
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximum recommandées par couche.
- Sur les surfaces excessivement fragiles avant de mastiquer fixer avec le fixateur adéquat (voir famille 6).

## Restauration et entretien

1.- Éliminer du support les produits étrangers mal adhérents ou en mauvais état, ouvrir le pore au cas où il serait fermé, au moyen de ponçage ou d'un autre moyen mécanique. Vérifier l'adhérence et traiter comme sur les FONDS nouveaux.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Diluer avec de l'eau propre, non polluée.
- À l'aide des outils indiqués dans le système d'application. Ceux-ci doivent être propres et désoxydés.
- Repeindre et poncer une fois le temps nécessaire au séchage du produit écoulé. La prise dépendant du taux d'humidité, de la température et de l'épaisseur de la couche, la non-obturation du papier de verre vous indiquera si le produit est en condition pour poursuivre le processus.
- Possibilité de repeindre rapidement: 24-48 heures en fonction de l'épaisseur de la couche et des conditions environnementales.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Spatule	350-400 ml agua por kg
Palette	350-425 ml
Taloche	350-425 ml agua por kg

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Neuf</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Plasmont Exteriores R20 Blanco	Fijador (Emulsión Fijadora o Fijamont)	Pinturas plásticas, Revestimientos, Esmaltes
<b>Chantier</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Plasmont Exteriores R-20 Blanco	Fijador (Emulsión Fijadora o Fijamont)	Pinturas plásticas, Revestimientos, Esmaltes

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par l'applicateur.

502352

Fecha de Alta

23-11-2015

Versión

5 - 09/01/2026

# PLASMONT EXTERIORES R20 BLANCO

**MONTÓ**  
profesional

## FORMAT

1 Kg, 5 Kg, 15 Kg