

Fecha de Alta

02-05-2007

Versión

9 - 15/01/2026



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE IMPRIMACIONES PAREDES-FACHADAS

DESCRIPTION ET NATURE

Liaison de l'amorce de la pénétration à base aqueuse maximale sur les surfaces poreuses, peintes ou de nouveaux travaux. Humidité, une adhérence élevée. Evita salpêtre et les émaux. Durcit et fonds d'assainissement minable.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Murs en briques ou autres matériaux susceptibles de laisser des marques ou des taches lorsqu'ils sont peints

Béton

Supports friables

Mortier de ciment

Fixateur, promoteur d'adhérence, régulateur d'absorption et durcisseur de surfaces poreuses peintes avec d'anciennes peintures Pliolite

Peinture d'impression Universelle, pour peintures à l'eau

PROPRIÉTÉS

Anti-humidité

Pouvoir pénétrant

Durcit et assainit les fonds friables

Appliquer du FIJAMONT avant et après le mastic

Facile à appliquer

Séchage rapide

Grande dureté

Excellente adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	FIJAMONT ACQUA
Aspect	Transparent
Densité	0,97± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	16± 1
Extraits secs en poids	17± 1
COV	Cat. h/BA 50/30 (2007/2010): 1,14 g/l
Performance approximatif par couche	7-15 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 10-30min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 4-6h
Couleurs	Incolore

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier ciment, plâtre et de ses derivados:

- Esperar jusqu'à total forgé et séché du fonds (30 jours minimal et humidité maximale du 20%).
- Limpiar le support de possibles d'efflorescence attendre jusqu'à ce qu'ils soient ou sécheresse.
- Nettoyer le support de produits étranges et/ou résidu.
- Dans des surfaces excessivement polies lijar pour ouvrir le poro.
- Masillar avec plastas en poudre ou mastics préparés, pour effectuer une élection correcte (Voir famille 6).
- Se conseille de procéder à l'application de Fijamont, avant et après la mise en place du mastic, surtout dans le cas de supports fragile.

Fecha de Alta

02-05-2007

Versión

9 - 15/01/2026

- Traiter avec Monto Limpia Moho les supports avec moho.

Maderas:

- Caso de souhaiter un traitement fongicide appliquer Montoxyl Fonds incolore.
- Le Fijamont est applicable quand celui repintado sera effectué avec des peintures à le eau ou le solvant et au fongicide ait totalement pénétré.

Restauration et entretien

- Éliminer totalement des vieilles peintures en état ou mauvais mauvais adhérees.
- Nuancer des peintures brillantes pour assurer une bonne pénétration dans le substrat.
- Éliminer présence de produits étranges au moyen des procédures habituelles.
- Puisqu'un défaut d'attachement est possible entre les mains précédentes, habituellement inconnues par ce qui est aplicador on recommande l'élimination des vieilles mains au moyen de décapement, chorreado ou d'autres moyens.
- Masillar avec plaste les défauts du support (voir famille PRÉPARATION de FONDOS) les lignes correspondant à plastes en poudre et mastics préparés pour effectuer une élection correcte.
- Appliquer avant et après celui masillado.

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

- Décaler le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.
- Appliquer sur les substrats propres et secs.
- Éviter des brillant en diluant en fonction de l'absorption du support. Pour cela les données de dilution données dans le Système d'application sont d'orientation.
- Lijar préalablement pour garantir une pénétration parfaite dans le substrat.
- Ne pas appliquer le produit à des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à forte insolation.
- Ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures à le 80%.
- Effectuer des essais avant de procéder à à celui fini définitif.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	30-70%
Rouleau	30-70%
Pistolet air less	30-100%
Pistolet air mix	30-100%
Pistolet aérographe	30-100%
Turbo basse pression	30-100%

SYSTÈME**Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Supports avec moisissure			
MAX	Limpiar + Monto Limpia Moho	Fijamont Acqua	Familias 1, 2 ó 3
STD			
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Eliminar + Fijamont Acqua		Familias 1, 2 ó 3
STD			
Bois			
MAX	Fijamont Acqua		Familias 4 ó 5
STD			
Supports friables			
MAX	Fijamont Acqua		Familias 1, 2 ó 3

Fecha de Alta

02-05-2007

Versión

9 - 15/01/2026

STD**Mortier de ciment****MAX** Fijamont Acqua

Familias 1, 2 ó 3

STD**SÉCURITÉ**

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L, 15 L