

Fecha de Alta

18-11-2011

Versión

13 - 15/01/2026



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE IMPRIMACIONES PAREDES-FACHADAS

## DESCRIPTION ET NATURE

Impression universelle pour surfaces poreuses. Régule l'absorbition. Très pénétrante, forte adhérence, transparente. Durcit et assainit les fonds en mauvais état.

## DESTINATION

Extérieur/intérieur

Murs en briques ou autres matériaux susceptibles de laisser des marques ou des taches lorsqu'ils sont peints

Béton

Mortier de ciment

Supports friables

Fixateur de fonds friables

Fixateur, promoteur d'adhérence, régulateur d'absorption et durcisseur de surfaces poreuses peintes avec d'anciennes peintures Pliolite

Peinture d'impression Universelle, pour peintures à l'eau

## PROPRIÉTÉS

Pouvoir pénétrant

Durcit et assainit les fonds friables

Application facile

Facile à appliquer

Séchage rapide

Grande dureté

Bonne adhérence

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	EMULSION FIJADORA
Rapport de mélange	1 (Emulsión Fijadora) : 4 (water)
Aspect	Transparent
Densité	1,02± 0,05 kg/l
Viscosité	9 +/- 3 PO
Extraits secs en volume	45± 1
Extraits secs en poids	47± 1
COV	Cat. h/BA 50/30 (2007/2010):6,95 g/l
Performance approximatif par couche	35-75 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 10-30min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 4h
Couleurs	Incolore
Classification	AFNOR: NFT. 36005 - Famille I. Classe 7b2

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Suivant DTU 59.1

## Supports neufs

Mortiers de ciment, plâtre et dérivés:

1. Attendre jusqu'à prise totale et séchage du fond (mini 30 jours et humidité maxi à 20%).
2. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif et neutraliser les surfaces alcalines.
3. Sur surfaces polies: poncer pour dépolir.

Fecha de Alta

18-11-2011

Versión

13 - 15/01/2026

4. Nettoyer le support de tout reste de produits.
5. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6).
6. Nous conseillons une application du produit avant et après avoir passé l'enduit, surtout dans le cas de supports fragiles.
7. Traiter avec Monto Limpia Moho les supports avec moisissures.

#### Restauration et entretien

1. Éliminer complètement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérentes.
2. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer un bon attachement.
3. Éliminer tout reste de produits par moyens habituels.
4. Étant donné qu'un défaut d'adhérence est possible entre les couches antérieures, il est recommandé l'élimination des vieilles couches de peinture par décapage.
5. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6).
6. Appliquer avant et après l'enduit.

## MODE D'EMPLOI

#### Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.
- Appliquer sur les substrats propres et secs.
- Éviter tout "brillant" en diluant en fonction de l'absorption du support. Voir les données de dilution dans Système d'application afin d'obtenir une orientation.
- Ponçer préalablement pour garantir une pénétration parfaite.
- Ne pas appliquer le produit par des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à fort ensoleillement.
- Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%.

#### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	1 Emulsión- 4 water
Rouleau	1 Emulsión- 4 water
Pistolet air less	1 Emulsión- 4 water
Pistolet air mix	1 Emulsión- 4 water
Pistolet aérographe	1 Emulsión- 4 water
Turbo basse pression	1 Emulsión- 4 water

## SYSTÈME

#### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Supports avec moisissure</b>			
<b>MAX</b>	Limpiar + Monto Limpia Moho	Emulsión fijadora	Familias 1, 2 ó 3
<b>STD</b>			
<b>Anciennes peintures en mauvais état</b>			
<b>MAX</b>	Emulsión fijadora		Familias 1, 2 ó 3
<b>STD</b>			
<b>Supports friables</b>			
<b>MAX</b>	Emulsión fijadora		Familias 1, 2 ó 3
<b>STD</b>			
<b>Mortier de ciment</b>			
<b>MAX</b>	Emulsión fijadora		Familias 1, 2 ó 3
<b>STD</b>			

Fecha de Alta

18-11-2011

Versión

13 - 15/01/2026

**SÉCURITÉ**

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

**NOTE**

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

**FORMAT**

0.75 L, 4 L, 12 L