

Fecha de Alta

28-06-2006

Versao

22 - 25/02/2026


FAMILIA PAREDES Y TECHOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA MATE

DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta plástica acrílica com excelente aplicação, cobertura e desempenho. Boa brancura e resistência à fricção. Pode ser usada ao ar livre em climas amenos. Este produto contribui para as certificações LEED®, BREEAM® e VERDE.

USOS

Interior / exterior em climas benevolos

Paredes e tetos

Argamassa de cimento

Betão

Ladrilho

Gesso

Gotelé

Tabiques secos (PYL): cartão-fibra

PROPRIEDADES


Reação à classificação de incêndio: B-s1,d0 acordo com a norma UNE-EN 13501-1

Nível de brilho: mate (em conformidade com UNE-EN 13300, a 85° reflectância < 10)

Lavabilidade: Classe 3 (de acordo com a norma UNE-EN 13300)

Com proteção anti fungos

Opacidade: Classe 2 para um rendimento de 7 m²/litro para o branco (em conformidade com a Norma UNE-EN 13300). Este dado pode variar dependendo da cor selecionada.

Norma de lavabilidade Gardner DIN 53778: 4.000 d.p


CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	NEVADA+ BLANCO
Peso específico	1,56± 0,05 kg/l
Viscosidade	115 +/- 15 PO
Sólidos em volume	40± 1
Sólidos em peso	62± 1
VOC	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010): 1,12 g/l
Rendimento aprox. por demão	11-13 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1h
Repintado	(20°C HR: 60%): 3-4h
Cores	Branco

Fecha de Alta

28-06-2006

Versao

22 - 25/02/2026

Bases BLC, BL, TR, IN.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Confome DTU 59.1

Suportes novos

Betão:

1. Esperar até secado total (30 dias mínimo).
2. Limpar o suporte mediante chorro abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas, lixar para abrir o poro.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos e / ou resíduos.
6. Fixar os suportes débeis com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Massilhar os defeitos do suporte (ver em família 6).

Gesso:

1. Esperar até que esteja bem seco (max.20% humidade).
2. Eliminar produtos estranhos do suporte.
3. Eliminar eflorescencias.
4. Regular as absorções do suporte com primário, Fijador ou uma demão diluída do produto.
5. Em superfícies polidas: lixar até abrir o poro.
6. Fixar os suportes débeis com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Masilhar os defeitos do suporte (ver em família 6).

Paredes PYL:

1. Realizar uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.
2. Posteriormente, limpar para garantir que o substrato está sem pó, gordura e outros contaminantes.
3. Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Sellador Antimanchas.

Restauração e manutenção

1. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Em superfícies pintadas, será necessário verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
4. Aplicar a massa (Plasmont) nos defeitos do suporte.
5. Em paredes com mofo, tratar previamente com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até a sua completa homogeneização.
- Diluir o produto em função da porosidade e estado do suporte na primeira capa.
- Acabar com uma ou mais capas ligeiramente diluídas até a cobertura total do suporte.
- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5°C nem em superfícies expostas a uma insolação forte.
- Não lavar até depois de 24 dias.
- Ao ar livre nunca aplicar com risco de chuva iminente e evitar dias excessivamente húmidos.
- Limpar as ferramentas com água imediatamente após o uso.
- Para projeção com equipamento Airless, utilizar bicos com passagem de 15 a 23 polegadas, pressão 150 bar.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	5-20%
Rolo	5-20%
Pistola air less	5-30%
Pistola air mix	5-30%

Fecha de Alta

28-06-2006

Versao

22 - 25/02/2026

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Pintura interior velha em bom estado			
MAX			
STD	Nevada+ Diluido		Nevada+
Pintura interior velha em mau estado			
MAX	Eliminar + Fijador	Nevada+	Nevada+
STD	Eliminar + Nevada+		Nevada+
construção			
MAX	Fijador	Nevada+	Nevada+
STD	Nevada+ Diluido		Nevada+
Tabiques secos (PYL):			
MAX	Nevada+ Diluido	Nevada+	Nevada+
STD	Nevada+ Diluido		Nevada+

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

15 L

Bases em embalagens 0.75 L, 1 L, 4 L, 12 L, 18.93 L