

Fecha de Alta

15-05-2009

Versao

1C - 04/12/2025



FAMILIA PAREDES Y TECHOS

LINHA MATE

DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta plástica económica mate, de interior, com boa fixação, boa cobertura e excelente brancura. Alta transpirabilidade.

USOS

Interior
Paredes e tetos
Argamassa de cimento
Betão
Tijolo
Gesso
Gotelé
Tabiques secos (PYL): cartão-fibra

PROPRIEDADES



Nível de brilho: mate (em conformidade com UNE-EN 13300, a 85° reflectância < 10)

Lavabilidade: Classe 4 (de acordo com a norma UNE-EN 13300)

Opacidade: Classe 2 para um rendimento de 8 m²/litro (em conformidade com a Norma UNE-EN 13300)

Norma de lavabilidade Gardner DIN 53778: 100 d.p

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	TORNADO BLANCO
Peso específico	1,67 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	120 +/- 15 PO
Sólidos em volume	46 ± 1
Sólidos em peso	69 ± 1
VOG	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010): 0,80 g/l
Rendimento aprox. por demão	8-10 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1h
Repintado	(20°C HR: 60%): >3-4h
Cores	Blanco.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassas de cimento e betão:

1. Esperar até estar completamente endurecido (mín. 30 dias).
2. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6).

Gesso, "ladrigesso (mistura de tijolo e gesso)":

Fecha de Alta

15-05-2009

Versao

1C - 04/12/2025

1. Aguardar até que esteja bem seco (máx. 20% de humidade).
2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
4. Regular as absorções do suporte com selante, Fixador ou uma camada diluída do mesmo produto.
5. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6).

Paredes PYL:

1. Realizar uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.
2. Posteriormente, limpar para garantir que o substrato está sem pó, gordura e outros contaminantes.
3. Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Sellador Antimanchas.

Restauração e manutenção

1. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Em superfícies pintadas, será necessário verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
4. Aplicar a massa (Plasmont) nos defeitos do suporte.
5. Em paredes com mofo, tratar previamente com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agite o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- Aplicar sobre substratos limpos e secos, eliminando a sujidade com água e sabão. Em caso de sujidade extrema será conveniente utilizar desengordurantes ou detergentes de limpeza.
- Aplicar seguindo as normas marcadas no quadro de aplicação em anexo.
- Não aplique o produto com temperaturas inferiores a 5°C ou em superfícies muito expostas à ação solar.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplique com humidade relativa superior a 80%.
- Para um acabamento perfeito recomenda-se aplicar por pistola de pulverização, e se utilizar rolo, seleccione um específico para esmaltes.
- Não lavar até passados 24 dias.
- Limpar as ferramentas com água imediatamente após o uso.
- Para projecção com equipamento Airless, utilizar bicos com passagem de 15 a 23 polegadas, pressão 150 bar.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	10-20%
Rolo	10-20%
Pistola air less	5-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Pintura interior velha em bom estado			
MAX			
STD	Tornado Diluido		Tornado
Pintura interior velha em mau estado			
MAX	Eliminar + Fijador	Tornado	Tornado
STD	Eliminar + Tornado Diluido		Tornado
construção			
MAX	Fijador	Tornado	Tornado
STD	Tornado Diluido		Tornado

Fecha de Alta

15-05-2009

Versao

1C - 04/12/2025

Tabiques secos (PYL):

MAX	Tornado Diluido	Tornado	Tornado
STD	Tornado Diluido		Tornado

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 15 L