

Fecha de Alta

28-09-2011

Versao

16 - 08/04/2026 :

**FAMILIA** PAREDES Y TECHOS**LINHA** SATINADA**DESCRIÇÃO E TIPO**

Tinta plástica vinílica com uma boa relação cobertura - brilho. Resistente, duradoura e de fácil aplicação sobre materiais de obra e madeira. Este produto contribui para as certificações LEED®, BREEAM® e VERDE.

USOS

Interior / Exterior
Paredes e tetos
Argamassa de cimento
Betão
Ladrilho
Gesso
Gotelé
Tabiques secos (PYL): cartão-fibra

PROPRIEDADES

Sem gotejamento ou respingos (Tecnologia Tixoless)
Opacidade: Classe 1 para um rendimento de 5 m²/litro (segundo a norma UNE-EN 13300)
Nível de brilho: aceitinado (de acordo com UNE-EN 13300, a 60° a refletância <60 e a 85° a refletância > 10 (50 ± 5)
Lavabilidade: Classe 1 (de acordo com a norma UNE-EN 13300)

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

Referencia Color	IBERSAT BLANCO
Peso específico	1,23± 0,05 kg/l
Viscosidade	80 +/- 10 PO
Sólidos em volume	37± 1
Sólidos em peso	51± 1
VOC	Cat. b/BA 150/100 (2007/2010):19,58 g/l
Rendimento aprox. por demão	12-14 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR:60%):1h
Repintado	(20°C HR:60%):3-4h
Cores	Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Argamassas de cimento e betão:

Fecha de Alta

28-09-2011

Versao

16 - 08/04/2026 :

1. Esperar até estar completamente endurecido (mín. 30 dias).
2. Limpar qualquer efluorescência com jato abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6).

Gesso, "ladrigesso (mistura de tijolo e gesso)":

1. Aguardar até que esteja bem seco (máx. 20% de humidade).
2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar qualquer efluorescência com jato abrasivo.
4. Regular as absorções do suporte com selante, Fijador ou uma camada diluída do mesmo produto.
5. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6).

Paredes PYL:

1. Realizar uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.
2. Posteriormente, limpar para garantir que o substrato está sem pó, gordura e outros contaminantes.
3. Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Sellador Antimanchas.

Restauração e manutenção

1. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Em superfícies pintadas, será necessário verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
4. Aplicar a massa (Plasmont) nos defeitos do suporte.
5. Em paredes com mofo, tratar previamente com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

- Agite o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- Aplicar sobre substratos limpos e secos, eliminando a sujidade com água e sabão. Em caso de sujidade extrema será conveniente utilizar desengordurantes ou detergentes de limpeza.
- Aplicar seguindo as normas marcadas no quadro de aplicação em anexo.
- Não aplique o produto com temperaturas inferiores a 5°C ou em superfícies muito expostas à ação solar.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplique com humidade relativa superior a 80%.
- Para um acabamento perfeito recomenda-se aplicar por pistola de pulverização, e se utilizar rolo, selecione um específico para esmaltes.
- Não lavar até passados 24 dias.
- Limpar as ferramentas com água imediatamente após o uso.
- Ao ar livre nunca aplicar com risco de chuva iminente e evitar dias excessivamente húmidos.
- Para projeção com equipamento Airless, utilizar bicos com passagem de 15 a 23 polegadas, pressão 150 bar.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0-5%
Rolo	0-5%
Pistola air less	5-20%

SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermedia	Acabamento
Pintura interior velha em bom estado			
MAX			
STD	Ibersat Diluido		Ibersat

Fecha de Alta

28-09-2011

Versao

16 - 08/04/2026 :

Pintura interior velha em mau estado

MAX	Eliminar + Fijador	Ibersat	Ibersat
STD	Eliminar + Ibersat Diluido		Ibersat

construção

MAX	Fijador	Ibersat	Ibersat
STD	Ibersat Diluido		Ibersat

Tabiques secos (PYL):

MAX	Ibersat Diluido	Ibersat	Ibersat
STD	Ibersat Diluido		Ibersat

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L, 12 L, 15 L, 18.93 L