

Fecha de Alta

26-02-2020

Versao

6 - 04/12/2025



FAMILIA PAREDES Y TECHOS

LINHA SATINADA

DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta plástica econômica, com boa resistência e brilho.

USOS

Interior / Exterior
 Paredes e tetos
 Argamassa de cimento
 Betão
 Tijolo
 Gesso
 Gotelé
 Tabiques secos (PYL): cartão-fibra

PROPRIEDADES



Nível de brilho: aceitinado (de acordo com UNE-EN 13300, a 60° a refletância <60 e a 85° a refletância > 10 (35 ± 5)

Lavabilidade: Classe 1 (de acordo com a norma UNE-EN 13300)

Opacidade: Classe 2 para um rendimento de 6 m²/litro (em conformidade com a Norma UNE-EN 13300)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	NEVADA SATINADO BLANCO
Peso específico	1,22± 0,05 kg/l
Viscosidade	140 +/- 20 PO
Sólidos em volume	36± 1
Sólidos em peso	49± 1
VOC	Cat. b/BA 150/100 (2007/2010): 19,61 g/l
Rendimento aprox. por demão	11-13 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1h
Repintado	(20°C HR: 60%): 3-4h
Cores	Branco
Classificação	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassas de cimento e betão:

1. Esperar até estar completamente endurecido (mín. 30 dias).
2. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6).

Gesso, "ladrigesso (mistura de tijolo e gesso)":

1. Aguardar até que esteja bem seco (máx. 20% de humidade).

Fecha de Alta

26-02-2020

Versao

6 - 04/12/2025

2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
4. Regular as absorções do suporte com selante, Fixador ou uma camada diluída do mesmo produto.
5. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6).

Paredes PYL:

1. Realizar uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.
2. Posteriormente, limpar para garantir que o substrato está sem pó, gordura e outros contaminantes.
3. Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Selante Antimanchas.

Restauração e manutenção

1. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Em superfícies pintadas, será necessário verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
4. Aplicar a massa (Plasmont) nos defeitos do suporte.
5. Em paredes com mofo, tratar previamente com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

- Agitar o produto até perfeita homogeneização.
- Diluir o produto em função da porosidade e estado do suporte na primeira demão.
- Acabar com uma ou mais demãos ligeiramente diluídas até cobertura total do suporte.
- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5°C nem sobre superfícies expostas a calor forte.
- Não lavar até passados 24 dias.
- Limpar as ferramentas com água imediatamente após o uso.
- Ao ar livre nunca aplicar com risco de chuva iminente e evitar dias excessivamente húmidos.
- Para projecção com equipamento Airless, utilizar bicos com passagem de 15 a 23 polegadas, pressão 150 bar.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	5-20%
Rolo	5-20%
Pistola air less	10-25%

SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermedia	Acabamento
Pintura interior velha em bom estado			
MAX			
STD	Nevada Satinado diluíe		Nevada Satinado
Cal			
MAX	Eliminer + fixateur	Nevada Satinada	Nevada Satinada
STD	Eliminer + Nevada Satinada diluíe		Nevada Satinada
Tabiques secos (PYL):			
MAX	Nevada Satinado diluíe	Nevada Satinado	Nevada Satinado
STD	Nevada Satinado diluíe		Nevada Satinado
Construção			
MAX	Fixateur	Nevada Satinado	Nevada Satinado
STD	Nevada Satinado diluíe		Nevada Satinado

Fecha de Alta

26-02-2020

Versao

6 - 04/12/2025

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 15 L