

Fecha de Alta

31-01-2008

Versión

7 - 04/12/2025



FAMILLE REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

LIGNE SILICATO

DESCRIPTION ET NATURE

Fijador sur base de Silicato Potassique pour préparer les supports minéraux poreux à peindre avec OVALDINE SILICATO. Il est également utilisé pour la dilution.

DESTINATION

Extérieur/Intérieur

Ciment

Pierre

Restauration de centres historiques

Fixateur de supports minéraux poreux

Préalable à l'application de peintures minérales au silicate

PROPRIÉTÉS

Dureté

Fixe les supports friables minéraux

Conserve et permet la transpiration du support

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Referencia Color | PRIMER SILICATO |
| Aspect | Transparent |
| Densité | 1,02± 0,05 kg/l |
| Extraits secs en volume | 7± 1 |
| Extraits secs en poids | 13± 1 |
| COV | Cat. g/BA 50/30 (2007/2010):0,00 g/l |
| Performance approximatif par couche | 10-15 m ² /L |
| Séc au touché | (20°C HR: 60%):2h |
| Recouvrable / doublage | (20°C HR: 60%):24h |
| Couleurs | Incolore |

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier de ciment:

- Attendre jusqu'à total forgé (30 jours mínimo).
- Nettoyer le support de possibles efflorescences par jet abrasif, ainsi que neutraliser les surfaces alcalin
- Surfaces excessivement polies, poncer pour ouvrir pore.
- Fixer les supports fragiles par RESTASIL premier.
- Nettoyer le support produits étranges et/ou de residuos.
- Passer un enduit (Plasmont Extérieurs) sur les défauts du support (voir en famille PRÉPARATION de FONDS les lignes correspondant à plastas en poudre et mastics préparés pour effectuer une élection adéquate).

Restauration et entretien

- 1 - Éliminer totalement les vieilles peintures puisque le Primer Silicato/Ovaldine Silicato doit être en contact avec le support pour le réaction pétrifiante.
- 2 - Les surfaces brillantes doivent être nuancées, pour être assuré un bon attachement.
- 3 - Mastic avec plaste pour éliminer les défauts du support (voir famille PRÉPARATION de FONDS les lignes correspondant à plastas en poudre et mastics préparés pour effectuer une élection adéquate).
- 4 - Sur les parois avec moisissure, traiter préalablement avec fongicide Monto Limpia Moho.

Fecha de Alta

31-01-2008

Versión

7 - 04/12/2025

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Il doit toujours être appliqué sur les supports minéraux de construction.
- Agiter le produit jusqu'à votre homogénéisation parfaite.
- Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C ni humidité supérieure à 80%.
- Éviter de peindre sur les surfaces très ensoleillées.
- Sur des supports très absorbants appliquer une main de PREMIER SILICATO et 12-24 heures ensuite. 2-3 mains de OVALDINE SILICATO mouillé sur mouillée.
- Sur des supports peu absorbants appliquer 2-3 mains de OVALDINE SILICATO avec des intervalles de 12-24 heures.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application

Brosse, rouleau

Indications de dilution

0-20%

SYSTÈME

Traitement par type de support

| | Impression | Intermédiaire | Aspect |
|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Supports avec moisissure | | | |
| MAX | | | |
| STD | Monto Limpia Moho | Primer Silicato diluido | Ovaldine Silicato |
| Anciennes peintures en mauvais état | | | |
| MAX | Eliminar + Primer Silicato diluido | Ovaldine Silicato diluido | Ovaldine Silicato |
| STD | Eliminar + Primer Silicato diluido | | Ovaldine Silicato |
| Ciment | | | |
| MAX | Primer Silicato diluido | Ovaldine Silicato diluido | Ovaldine Silicato |
| STD | Primer Silicato diluido | | Ovaldine Silicato |
| Supports friables | | | |
| MAX | Primer Silicato diluido | Ovaldine Silicato diluido | Ovaldine Silicato |
| STD | Primer Silicato diluido | | Ovaldine Silicato |
| Ravalement de chaux | | | |
| MAX | Primer Silicato diluido | Ovaldine Silicato diluido | Ovaldine Silicato |
| STD | Primer Silicato diluido | | Ovaldine Silicato |

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Fecha de Alta

31-01-2008

Versión

7 - 04/12/2025

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L