

Fecha de Alta

31-01-2008

Versao

7 - 04/12/2025



FAMILIA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

LINHA SILICATO

### DESCRIÇÃO E TIPO

Fixador à base de Silicato de Potássio para preparar os suportes minerais porosos antes da aplicação de OVALDINE SILICATO. Também é utilizado para a sua diluição.

### USOS

Exterior / Interior

Cimento

Pedra

Recuperação de centros históricos

Fixador de suportes minerais porosos

Antes da aplicação de tintas minerais à base de silicatos

### PROPRIEDADES

Dureza

Fixa os suportes degradados minerais

Mantém o suporte transpirável

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	PRIMER SILICATO
Acabamento	Transparente
Peso específico	1,02± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	7± 1
Sólidos em peso	13± 1
VOC	Cat. g/BA 50/30 (2007/2010):0,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-15 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%):2h
Repintado	(20°C HR: 60%):24h
Cores	Incoloro

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

#### Suportes novos

Betão:

1. Esperar até secado total (30 dias mínimo).
2. Limpar o suporte mediante chorro abrasivo, assim como neutralizar as superfícies alcalinas.
3. Em Superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir o poro.
4. Fixar os suportes débeis mediante PRIMER SILICATO.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos e / ou resíduos.
6. Massillar com massa de Exteriores cementosa os defeitos do suporte (ver em, família 6 PREPARACIÓN DE FONDOS as linhas correspondentes a massas em pó para realizar a eleição adequada).

#### Restauração e manutenção

1. Eliminar totalmente as tintas velhas visto que tanto o PRIMER SILICATO como OVALDINE SILICATO devem estar em contacto com o suporte mineral para a reacção petrificante.
2. As superfícies brilhantes devem matizar-se, para assegurar uma boa aderência.
3. Massillar com massa de Exteriores cementosa os defeitos do suporte (ver em, família 6 PREPARACIÓN DE FONDOS as linhas correspondentes a massas em pó para realizar a eleição adequada).
4. Sobre paredes com caruncho tratar previamente com fungicida Monto Limpia Moho.

Fecha de Alta

31-01-2008

Versao

7 - 04/12/2025

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Deve ser sempre aplicado sobre suportes minerais de construção.
- Agitar o produto até obter uma homogeneização perfeita.
- Diluir o produto em função da porosidade e do estado do suporte.
- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5°C nem humidade superior a 80%.
- Evitar pintar sobre superfícies muito soleadas.
- Em suportes muito absorventes aplicar uma demão de PRIMER SILICATO diluído e 24 horas depois 2-3 demãos de OVALDINE SILICATO em capas finas e deixando transcorrer 12-24 horas entre demãos.
- Em suportes pouco absorventes aplicar 2-3 demãos de OVALDINE SILICATO com intervalos de 12-24 horas

### Diluyente para diluição e limpeza

Água

Água

#### Método de aplicação

Brocha, rolo

#### Diluição orientativa

0-20%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Suporte com bolores ou fungos</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Monto Limpia Moho	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato
<b>Tintas antigas em mau estado</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar + Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato
<b>STD</b>	Eliminar + Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato
<b>Cimento</b>			
<b>MAX</b>	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato
<b>STD</b>	Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato
<b>Suportes degradados</b>			
<b>MAX</b>	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato
<b>STD</b>	Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato
<b>Rebocos de cal</b>			
<b>MAX</b>	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato
<b>STD</b>	Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Fecha de Alta

31-01-2008

Versao

7 - 04/12/2025

**NOTA**

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Debido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropiada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

**EMBALAGENS**

4 L