

MONTOKRIL RUGOSO BLANCO



FAMILIA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LINHA RUGOSOS

DESCRIÇÃO E TIPO

Revestimento texturado para proteção e decoração de fachadas e muros para o exterior. A textura permite dissimular defeitos. Com boa durabilidade e resistência à luz solar (UV) e água da chuva. Ideal para aplicação profissional: elevada cobertura, rendimento, baixo brilho e rapidez de execução.

USOS

Exterior / Interior
Betão
Argamassas de cimento
Fachadas
Tijolo poroso

PROPRIEDADES

Permeabilidade ao vapor de água: V2 (muito respirável) (de acordo com a norma UNE-EN 1062-1)

O produto pode ter garantia de até 7 anos para branco e 5 para COF e FE, consulte condições

Marcação CE (UNE-EN 1504-2)

Permeabilidade à água líquida: W3 (impermeabilidade máxima) (de acordo com a norma UNE-EN 1062-1)

Permeabilidade ao dióxido de carbono: C1 (anti-carbonatação) (de acordo com o padrão UNE-EN 1062-1)

Espessura do filme seco: E5 (< 400 microns, de acordo com a norma UNE-EN 1062-1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOKRIL RUGOSO BLANCO
Acabamento	Rugoso / texturado
Peso específico	1,75± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	61± 1
Sólidos em peso	80± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1,85 g/l
Rendimento aprox. por demão	1,5-2 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1h
Repintado	(20°C HR: 60%): 24h
Cores	Bases: BL, IN e TR Branco 103 e cores Grupos C, D e E dos catálogos COF e FACHADAS ETERNA. SISTEMAS TINTOMÉTRICOS.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Betão e argamassa de cimento:

1. Aguardar até estar totalmente consolidado, no mínimo 30 dias.
2. Limpar o suporte de possíveis eflorescências com jato abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.

Fecha de Alta

19-05-2009

Versao

14 - 04/12/2025

6. Fixar os suportes inconsistentes com fixador adequado (Fijamont ou Emulsão Fixadora).
7. Aplicar massa nos defeitos do suporte (Plasmont Exteriores ou equivalente da gama Montó).

Ladrilhos porosos:

1. Eliminar qualquer greta, furo ou irregularidades com Plasmont Exterior ou equivalente, da gama Montó.
2. Limpar a superfície antes de pintar.
3. É recomendável aplicar um primário antes de pintar, pela porosidade do ladrilho e, assim, evitar um elevado consumo de tinta.

Restauração e manutenção

1. Em superfícies pintadas, deve-se verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades, e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
2. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má aderência.
3. Tratar os suportes com mofos com Monto Limpia Moho.
4. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
5. Aplicar massa para Exteriores nos defeitos do suporte (ver na família PREPARAÇÃO DE FUNDOS as linhas correspondentes a massas em pó e massas preparadas, para realizar uma escolha adequada).

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5°C, nem superiores a 35°C, ou com risco de chuva iminente.
- Não aplicar em pleno sol, nem em dias excessivamente húmidos.
- Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir o produto de acordo com a porosidade e o estado do suporte na primeira camada.
- Terminar com duas ou mais camadas levemente diluídas até obter cobrir completamente o suporte.

Diluyente para diluição e limpeza

ÁGUA

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Rolo	0-5%
Pistola gotelé	0-5%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Suporte com bolores ou fungos			
MAX	Limpiar + Monto Limpia Moho + Montokril Rugoso diluido	Montokril Rugoso	Montokril Rugoso
STD	Limpiar + Monto Limpia Moho + Montokril Rugoso diluido		Montokril Rugoso
Tintas antigas em mau estado			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Rugoso	Montokril Rugoso
STD	Montokril Rugoso diluido		Montokril Rugoso
Suportes degradados			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Rugoso	Montokril Rugoso
STD	Montokril Rugoso diluido		Montokril Rugoso
Tintas antigas em bom estado			
MAX	Montokril Rugoso diluido	Montokril Rugoso	Montokril Rugoso
STD	Montokril Rugoso diluido		Montokril Rugoso

SEGURANÇA

502850

Fecha de Alta

19-05-2009

Versao

14 - 04/12/2025

MONTOKRIL RUGOSO BLANCO

MONTÓ
profesional

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 18.93 L

Bases em embalagens 12 L