

Fecha de Alta

02-07-2009

Versao

22 - 04/12/2025



**FAMILIA** REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS  
**LINHA** LISOS 100% ACRILICOS

### DESCRIÇÃO E TIPO

Revestimento liso para proteção e decoração de fachadas e muros para o exterior. De máxima durabilidade e resistência: luz solar (UV), temperaturas extremas, água da chuva, sujidade ambiental, microorganismos e mofos, calcinação, degradação da cor, carbonatação do betão, envelhecimento da pintura. Recomendado para condições exigentes: zonas costeiras ou húmidas, alta contaminação, altas ou baixas temperaturas. Máxima aderência, não requer primário. Ideal para aplicação profissional: elevada cobertura, máximo rendimento, baixo brilho e rapidez de execução. Acabamento mate sedoso. Este produto contribui para as certificações LEED®, BREEAM® e VERDE.

### USOS

Exterior / Interior

Fachadas

Betão

Argamassas de cimento

Tijolo poroso

### PROPRIEDADES

Lavabilidade: Classe 1 (de acordo com a norma UNE-EN 13300)

Com proteção anti fungos

Opacidade: Classe 1 para um rendimento de 5 m<sup>2</sup>/litro para o branco (em conformidade com a Norma UNE-EN 13300). Este dado pode variar dependendo da cor selecionada.

Reação à classificação de incêndio: B-s1,d0 acordo com a norma UNE-EN 13501-1

O produto poderá ter garantia de até 15 anos, consulte condições

Nível de brilho: mate (de acordo com a norma UNE-EN 13300, refletância &lt;10 a 85°)

Certificado de eficácia dos conservantes do filme de revestimento contra algas (UNE-EN 15457): 0 (proteção máxima)

Certificado de eficácia dos conservantes do filme de revestimento contra fungos (UNE-EN 15457): 0 (proteção máxima)

Brilho: G3 (mate, de acordo com UNE-EN 1062-1)

Marcação CE (UNE-EN 1504-2)

Espessura do filme seco: E2 (entre 50 e 100 microns, de acordo com a norma UNE-EN 1062-1) calculada para um desempenho de duas demãos de 12 m<sup>2</sup> / l para branco. Esses dados podem variar dependendo da cor escolhida.

Permeabilidade ao vapor de água: V3 (respirável) (de acordo com a norma UNE-EN 1062-1)

Permeabilidade à água líquida: W3 (impermeabilidade máxima) (de acordo com a norma UNE-EN 1062-1)

Permeabilidade ao dióxido de carbono: C1 (anti-carbonatação) (de acordo com o padrão UNE-EN 1062-1)



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fecha de Alta

02-07-2009

Versao

22 - 04/12/2025

Referencia Color	MASSIMA FACHADAS BLANCO
Acabamento	Liso mate
Peso especifico	1,3± 0,05 kg/l
Viscosidade	90 +/- 10 PO
Sólidos em volume	44± 1
Sólidos em peso	58± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 7,10 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-14 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1h
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-6h
Cores	Bases: BL, IN e TR Branco 103 e cores dos catálogos COF e FACHADAS ETERNA. SISTEMAS TINTOMÉTRICOS.

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Betão e argamassa de cimento:

1. Aguardar até estar totalmente consolidado, no mínimo 30 dias.
2. Limpar o suporte de possíveis eflorescências com jato abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes inconsistentes com fixador adequado (Fijamont ou Emulsão Fixadora).
7. Aplicar massa nos defeitos do suporte (Plasmont Exteriores ou equivalente da gama Montó).

Ladrilhos porosos:

1. Eliminar qualquer greta, furo ou irregularidades com Plasmont Exterior ou equivalente, da gama Montó.
2. Limpar a superfície antes de pintar.
3. É recomendável aplicar um primário antes de pintar, pela porosidade do ladrilho e, assim, evitar um elevado consumo de tinta.

### Restauração e manutenção

1. Em superfícies pintadas, deve-se verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades, e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
2. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má aderência.
3. Tratar os suportes com mofos com Monto Limpia Moho.
4. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
5. Aplicar massa para Exteriores nos defeitos do suporte (ver na família PREPARAÇÃO DE FUNDOS as linhas correspondentes a massas em pó e massas preparadas, para realizar uma escolha adequada).

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5°C, nem superiores a 35°C, ou com risco de chuva iminente.
- Não aplicar em pleno sol, nem em dias excessivamente húmidos.
- Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir o produto de acordo com a porosidade e o estado do suporte na primeira camada.
- Terminar com duas ou mais camadas levemente diluídas até obter cobrir completamente o suporte.

### Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	10-20%
Rolo	10-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%

Fecha de Alta

02-07-2009

Versao

22 - 04/12/2025

Turbo de baixa pressão 10-30%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Suporte com bolores ou fungos</b>			
<b>MAX</b>	Limpiar + Monto Limpia Moho + Massima Fachadas diluido	Massima Fachadas	Massima Fachadas
<b>STD</b>	Limpiar + Monto Limpia Moho + Massima Fachadas diluido		Massima Fachadas
<b>Tintas antigas em mau estado</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar+ Fijamont, Emulsión Fijadora	Massima Fachadas	Massima Fachadas
<b>STD</b>	Eliminar+ Massima Fachadas diluido		Massima Fachadas
<b>Suportes degradados</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Massima Fachadas	Massima Fachadas
<b>STD</b>	Massima Fachadas diluido		Massima Fachadas
<b>Argamassa de cimento</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Massima Fachadas	Massima Fachadas
<b>STD</b>	Massima Fachadas diluido		Massima Fachadas
<b>Tintas antigas em bom estado</b>			
<b>MAX</b>	Massima Fachadas diluido	Massima Fachadas	Massima Fachadas
<b>STD</b>	Massima Fachadas diluido		Massima Fachadas

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

4 L, 12 L