

Fecha de Alta

10-10-2007

Versao

4 - 22/01/2026



FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

**DESCRIÇÃO E TIPO**

Dissolvente de elevada compatibilidade, para melhorar a extensibilidade e evitar as veladuras da madeira.

**USOS**

Evitar marcas do rolo

Melhorar o rendimento

Regular a viscosidade das Lacas Nitrocelulósicas transparentes e Pigmentadas. Poliuretanos transparentes e pigmentados

**PROPRIEDADES**

Nivelação

Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial

Elevada capacidade de diluição

Atraza a secagem final

Elimina os problemas de manchamento produzidos por retenção ou absorção de água

Compatível com todos os diluentes nitrocelulósicos

Compatível com todos os diluentes poliuretano

Cheiro característico

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

Referencia Color	DISOLVENTE ANTIVELO 1415
Proporção de mistura	Dosificación recomendada: 0-10%
Acabamento	Transparente
Peso específico	0,92± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0± 1
Sólidos em peso	0± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE****Suportes novos**

Não procede

**Restauração e manutenção**

Não procede

**MÉTODO DE USO****Conselhos de aplicação**

- Quando forem observados problemas de embaçamento, adicionar à tinta ou verniz, substituindo parte de seu solvente Nitrocelulose ou Poliuretano pelo Solvente Antiembaçante.

- Homogeneizar e aplicar convencionalmente.

- Não exceda as doses máximas recomendadas.

**Diluyente para diluição e limpeza**

Fecha de Alta

10-10-2007

Versao

4 - 22/01/2026

**Metodo de aplicação**      **Diluição orientativa****SISTEMA****Processos por tipo de suporte**

Primario

Intermédia

Acabamento

**SEGURANÇA**

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

**NOTA**

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

**EMBALAGENS**

5 L