

# ESMALTE SECADO RAPIDO INDUSTRIAL



**FAMILLE** ESMALTES / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LIGNE** LINEA MONTOMIX

## DESCRIPTION ET NATURE

Laque synthétique brillante, de rapide séchage, recommandé sur le fer et/ou l'acier, destiné à utilisation industrielle. Laque calibrée utilisable dans Systèmes teintométriques. La base Blanco-100 peut être utilisée en tant que peinture blanche.

## DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois

Métaux légers

Dans le cas de l'appliquer sur des métaux spéciaux, galvanisés et des supports avec de problèmes d'adhérence, imprimer convenablement avec Montoeпок

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par Directive 2010/75 Chapitre V.

Usage industriel

## PROPRIÉTÉS

- Dureté
- Filmogène
- Pénétrant
- Résistance aux agents atmosphériques
- Haute stabilité
- Des pigments micronisés qui agissent comme protecteurs UV
- Ne forme pas de cloques
- Sans odeur une fois sec
- Bon pouvoir couvrant
- Excellent nivellement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	ESMALTE SECADO RAPIDO INDUST. BLANCO
Aspect	brillant
Densité	1,13± 0,05 kg/l
Viscosité	240 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	43± 1
Extraits secs en poids	55± 1
Rendement approximatif par couche	12-16 m <sup>2</sup> /L

Séc au touché	(20°C HR: 60%): 5-10 min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 2 h. Dur au bout de : 15 jours
Couleurs	Blanc 100 Couleurs des cartes RAL des groupes A, B et C. Blanc teinté avec Montotinte Universal max 5%.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

- Bois neufs :

- 1- Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.
- 2- Appliquer sur les bois dont la teneur en humidité est inférieure à 20%.
- 3- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
- 4- Ponçer pour éliminer de possibles restes de colle des raccords et défauts du support.

Fecha de Alta

09-09-2008

Versión

11 - 22/07/2020

5- Si le bois présente des signes de vieillissement ponçer préalablement , en suivant imprimer. Bien éliminer la poussière au moyen d'une brosse.

6- Dans ce cas l'impression la plus adéquate est Selladora Sellalux .

Fer dérivés :

1- Afin de protéger le support avant la décoration, traiter avec une impression adéquate ( fam 6) en suivant bien les indications .

2 -Pour la décoration du support, ce dernier doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.S'il présente quelque signe d'oxydation, la rouille doit être éliminée par brossage ou autre moyen mécanique. On peut également utiliser OXIFIN (Voir fiche technique) .

Chantier : (plâtre, ciment, dérivés)

1 - Traiter toute moisissure comme de forme habituelle, éliminer le salpêtre, l'excès d'humidité et les éfloreescences.

2- Eliminer tout reste de produits ou de résidus

3- Une fois sec, imprimer avec selladora SELLALUX

## Restauration et entretien

Bois vernis ou peints:

1- S'ils ont été vernis avec Montoxyl couleur : éliminer tout reste de produits , éliminer des zones mal adhérees ou en mauvais état , ponçer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois neufs.

2- S'ils ont été vernis, éliminer par décapage avec Quitamont Universel ou autre moyen mécanique et procéder comme sur les bois neufs.

3- S'ils ont été peints peints avec une laque synthétique

(Montosintético , Marisma, Luxatín , ou semblables ; ponçer , éliminer la poussière résultante et procéder comme sur bois neufs

Fer et dérivés :

1- Sur peintures en bon état, et vérifier que l'adhérence est parfaite.

2- Sur peintures en mauvais état , éliminer et procéder comme sur supports neufs.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Les bases se teintent en suivant les indications de la machine et du Système Tintométrico.

- Esmalte Secado Rapido Industrial Blanco-100 peut être appliqué comme produit final.

- Le produit final s'applique comme suit : Remuer le produit jusqu'à parfaite homogénéisation . Sur les substrats propres et secs, éliminer la saleté avec dégraissant ou détergents et rinçer à l'eau propre.

### Diluant d'application et de nettoyage

Disolvent 1403

Méthode d'application	Indications de dilution
Pistolet air less	15-30%
Pistolet air mix	15-30%
Pistolet aérographe	15-30%
Turbo basse pression	15-30%
Immersion	15-30%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Métal</b>			
<b>MAX</b>	Impriepox M-10, Minio, Imprimación	Impriepox M-10, Minio, Imprimación	Esmalte Secado Rápico industrial
<b>STD</b>			
<b>Bois</b>			
<b>MAX</b>	Montoxyl Fondo	Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca	Esmalte Secado Rápido Industrial
<b>STD</b>			

503806

Fecha de Alta

09-09-2008

Versión

11 - 22/07/2020

# ESMALTE SECADO RAPIDO INDUSTRIAL

**MONTÓ**  
profesional

## Chantier

<b>MAX</b>	Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca	Selladora Sellalux o Selladora Acqua Blanca	Esmalte Secado Rápido Industrial
------------	---	---	----------------------------------

**STD**

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

4 L, 15 L