

MONTOSPRAY ANTICALORICO



FAMILIA ESMALTES

LINHA SPRAY MULTISOPORTE

DESCRIÇÃO E TIPO

Esmalte em spray concebido para resistir a temperaturas até 600 °C

USOS

Cimento
Gesso
Tijolo
Pedra
Ferro
Aço

PROPRIEDADES

Aderência
Resistência a agressões químicas
Resistência aos agentes atmosféricos
Secagem rápida
Sem cheiro quando seca
Boa cobertura

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOSPRAY ANTICALORICO NEGRO
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

Secagem tacto	15min
Repintado	24h
Cores	Preto 904 e Prata 906

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Ferro, metais derivados e outros metais:

- O suporte deve estar livre de matéria estranha e/ou resíduos.
- A superfície deve ser desengordurada, limpa e seca.
- Em superfícies enferrujadas, remover a ferrugem pelos meios habituais recomendados pela Monto em qualquer antioxidante fabricado pela nossa empresa e aplicar previamente o mesmo.
- Devemos proteger as áreas que não queremos pintar.
- Remoção geral de produtos com má aderência ou danificados.

Obras (gesso, cimento e derivados, cartão):

- Remover produtos estranhos e/ou resíduos.
- A superfície deve ser desengordurada, limpa e seca.
- Eliminar possíveis eflorescências por métodos tradicionais.

Restauração e manutenção

Limpar e proceder como em suportes novos.

MONTOSPRAY ANTICALORICO

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o recipiente vigorosamente durante cerca de 2 min para homogeneizar o conteúdo na perfeição.
- Fazer um teste de aplicação num local invisível.
- Proteger as áreas que não devem ser pintadas.
- Aplicar a uma distância de 25 cm a 30 cm do suporte em passagens leves e cruzadas.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas ou em superfícies expostas a forte insolação.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidade relativa superior a 80%.
- Não utilizar a temperaturas inferiores a 15°C.
- Quando terminar, esvaziar o conteúdo da cânula doseando com o recipiente invertido.
- Antes da ligação de salamandra ou aquecimento do substrato pintado, deixar secar durante pelo menos 48h.
- Rendimento aproximado por recipiente de 400 ml 1-1,2 m2 (duas demãos cruzadas).

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1406-05

Metodo de aplicação Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Metal			
MAX	Montospray Anticalórico	Montospray Anticalórico	Montospray Anticalórico
STD	Montospray Anticalórico		Montospray Anticalórico

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 48 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.4 L