

Fecha de Alta

13-08-2021

Versao

4 - 08/01/2026



FAMILIA ESMALTES

LINHA SPRAY MULTISOPORTE

DESCRIÇÃO E TIPO

Primário acrílico antioxidante em meio solvente à base de Zinco puro, aplicável sobre galvanizados, ferro, aço e os seus derivados, repintável com esmaltes sintéticos e acrílicos, para utilização interior e exterior.

USOS

Interior / Exterior

Metal

PROPRIEDADES

Resistência aos agentes atmosféricos

A base de pó de zinco puro com riqueza mínima de 96%

Secagem rapido

Boa cobertura

Boa protecção anticorrosiva

Boa aderência

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY PRIMER ZINK

Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Secagem tacto 15min

Repintado 1-2h

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Ferro, metais derivados e outros metais:

- O suporte deve estar livre de matéria estranha e/ou residuos.
- A superfície deve ser desengordurada, limpa e seca.
- Em superfícies enferrujadas, remover a ferrugem pelos meios habituais recomendados pela Monto em qualquer antioxidante fabricado pela nossa empresa e aplicar previamente o mesmo.
- Devemos proteger as áreas que não queremos pintar.
- Remoção geral de produtos com má aderência ou danificados.

Restauração e manutenção

Ferro e derivados esmaltados:

1. Sobre tintas em bom estado, lixar para abrir os poros e verificar se a aderência é perfeita.
2. Se as tintas estiverem em mau estado, removê-la por meios mecânicos ou químicos e proceder como num suporte novo.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o recipiente vigorosamente durante cerca de 2 min para homogeneizar o conteúdo na perfeição.
- Fazer um teste de aplicação num local invisível.
- Proteger as áreas que não devem ser pintadas.
- Aplicar a uma distância de 25 cm a 30 cm do suporte em passagens leves e cruzadas.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas ou em superfícies expostas a forte insolação.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidade relativa superior a 80%.

Fecha de Alta

13-08-2021

Versao

4 - 08/01/2026

- Não utilizar a temperaturas inferiores a 15°C.
- Quando terminar, esvaziar o conteúdo da cânula doseando com o recipiente invertido.
- Rendimento aproximado por recipiente de 400 ml 1-1,2 m2 (duas demãos cruzadas).

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1406-05

Metodo de aplicação **Diluição orientativa**

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Metal			
MAX	Montospray Primer Zink	Montospray Primer Zink	Acabados Montó
STD	Montospray Primer Zink		Acabados Montó

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 48 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.4 L