

Fecha de Alta

27-02-2014

Versao

7 - 28/10/2024



FAMILIA CREA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA MADERA EXTERIOR

DESCRIPCIÓN E TIPO

Protector decorativo con nanotecnología a água, para todo o tipo de madeiras. Com o máximo desempenho, combina características de verniz (impermeável e toque sedoso) e de protector (impermeável, microporoso). Em exterior, aplicar sempre sobre Crea impregnante colorido. Fácil aplicação e manutenção. Baixo odor.

USOS

Exterior / Interior

Madeira maciça e chapada

Preferivelmente sobre demão de tapa poros

Indicado para carpintaria exterior, portas, janelas, molduras, etc.

Aplicar no máximo 275 +/- 25 g/m²

PROPIEDADES

Impermeável

Boa aplicabilidade

Não fica amarelo

Transpirável ao vapor de água

Sem cheiro quando seca

Suporta os câmbios climáticos fortes

Fléxivel

Micro poroso

Resistente U.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA LASURE ULTRA MATE INCOLORO
Acabamento	Mate
Peso específico	0,98± 0,05 kg/l
Viscosidade	18 +/- 2 PO
Sólidos em volume	30± 1
Sólidos em peso	33± 1
VOG	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):5,18 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-15 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1-3h
Repintado	(20°C HR: 60%): 12-24h
Cores	Incolore. Systèmes Cromiservice et Montomix (max 5%).

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Bois neufs.

- À l'extérieur, protégez le bois avec Klearxyl Di Anticarcomas contre les attaques de champignons et d'insectes xylophages.
- Le support doit être exempt de produits et / ou résidus étrangers.
- Appliquer sur du bois avec un taux d'humidité inférieur à 20%.
- Appliquer sur des bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
- Poncer et éliminer les éventuels résidus de colle dans les assemblages et les défaillances d'usage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoussiéré par brossage ou tout autre

Fecha de Alta

27-02-2014

Versao

7 - 28/10/2024

moyen mécanique.

- En appliquant CREA LASURE ULTRA MATE dans les conditions exposées et en suivant les instructions de restauration et d'entretien, le produit peut conférer au bois une protection maximale de résistance observée jusqu'à 10 ans. Toujours, selon l'emplacement / la zone, les conditions et les agressions auxquelles le bois verni est soumis.

Restauração e manutenção

Bois vernis ou peints:

- S'ils ont été vernis avec des lasures à pores ouverts: éliminer les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou mal entretenues, poncer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois neufs.

- S'ils ont été vernis avec des vernis à pores fermés ou similaires, poncer abondamment et si nécessaire retirer par décapage ou par des moyens mécaniques et procéder comme sur les bois neufs.

- S'ils ont été vernis avec des vernis cellulosiques ou polyuréthanes, les retirer par décapage ou par des moyens mécaniques et procéder comme sur les bois neufs.

- S'ils ont été émaillés avec des émaux synthétiques, les retirer par décapage ou par des moyens mécaniques, poncer jusqu'à atteindre le bois et procéder comme sur les bois neufs.

- À l'extérieur, protégez le bois avec Klearxyl Di Anticarcomas contre les attaques de champignons et d'insectes xylophages.

- Dans les parties déjà vernies avec CREA LASURE ULTRA MATE et afin de conserver toute leur efficacité protectrice, il est conseillé de vérifier périodiquement l'état / l'aspect des surfaces. Si une détérioration est observée, par des impacts et / ou des rayures, etc. Nous recommandons de désinfecter et de poncer la zone endommagée et le revêtement avec CREA LASURE ULTRA MATE.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Remover o produto até a sua perfeita homogeneização. .

- Aplicar sobre substratos limpos e secos.

- Aplicar seguindo as diluições recomendadas no apartado Sistemas de Aplicação.

- Lixar previamente para garantir uma boa penetração e igualação sobre a madeira.

-Na primeira demão aconselha-se aplicar primário preferentemente Crea Impregnante.

- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superfícies expostas a insolação forte.

- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secado.

- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0-20%
Rolo	0-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	10-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira nova / velha exterior			
MAX	Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure Ultra Mate Color
STD	Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure Ultra Mate Incoloro/Color
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) exterior			
MAX	Exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure Ultra Mate Color
STD	Exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure Ultra Mate Incoloro/Color
Madeira nova ext. / int.			

Fecha de Alta

27-02-2014

Versao

7 - 28/10/2024

MAX	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea impregnante Color	Crea Lasure Ultra Mate/Satinado Color
STD	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea impregnante Color	Crea Lasure Ultra Mate/Satinado Incoloro/Color

Madeira envernizada poro aberto

MAX	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure Ultra Mate Color
STD	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure Ultra Mate Incoloro/Color

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.5 L, 10 L

Bases em embalagens 2.5 L