

Fecha de Alta

27-06-2017

Versao

1E - 28/10/2024



FAMILIA CREA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA MADERA JARDIN

DESCRIÇÃO E TIPO

Protetor adequado para decks e pavimentos exteriores / interiores. Resistente á água, U.V. e á intempérie. Penetra e protege a madeira mantendo o seu aspeto natural. De fácil aplicação e manutenção. Baixo odor.

USOS

Exterior / Interior

Indicado para carpintaria exterior, portas, janelas, molduras, etc.

Indicado para paequets e pavimentos de madeira

Previamente preparada com impregnação de madeira com Crea Impregnante Color

Recuperar madeira degradada pelos agentes atmosféricos

Repele a água

Para máxima protecção acabar com cor

Decks e pavimentos em madeira

Aplicar no máximo 110 +/- 20g/m2 por demão

Usar sobre madeiras limpas

PROPRIEDADES

Poder de penetração

- Gama de cores

Para máxima protecção exterior aplicar com cor

Resistência à água

Alto desempenho

Respeita o meio ambiente.

Resistência à intempérie

De fácil aplicação

Não fica amarelo

Boa adêrencia

Proteção reforçada com filtros UV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA TARIMAS BASE TR
Acabamento	Mate
Peso específico	0,99± 0,05 kg/l
Viscosidade	20 +/- 3 SG
Sólidos em volume	24± 1
Sólidos em peso	26± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 11,44 g/l
Rendimento aprox. por demão	8-12 m ² /L
Secagem tacto	60min
Repintado	12-14h
Coors	Incolor, Castaño, Iroco, Ipe.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas:

Fecha de Alta

27-06-2017

Versao

1E - 28/10/2024

- O suporte deve estar livre de produtos e / ou resíduos estrangeiros.
- Aplicar em madeiras saudáveis, bem desengorduradas, sem pó e secas.
- Em cada etapa da pintura, aplique na madeira com um teor de umidade inferior a 20% e uma H.R. menos de 80%.
- Não aplique o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas a forte insolação.
- Novas madeiras tropicais devem ser limpas com o limpador de madeira CREA, para remover graxas e resinas.
- No exterior, proteja a madeira com KLEARXYL DI Anticarcomas contra ataques de fungos e insetos.
- Lixar essencial com grão 40 - 60.
- É altamente recomendável escovar com o CREA Colored Impregnante.
- Dê uma ou duas camadas de CREA TARIMAS, sem exceder a espessura máxima recomendada.
- A madeira do lado de fora é degradada por foto após alguns meses, perdendo sua aparência inicial.
- A escolha de uma cor desde o início garante uma aparência semelhante por mais tempo, podendo recuperar essa cor na manutenção subsequente com outra demão de acabamento e atrasando a foto-degradação do suporte.
- Permite prolongar os intervalos de manutenção.
- Intervalos de manutenção são difíceis de determinar. Geralmente, verificando o status a cada seis meses, a próxima manutenção pode ser estabelecida. Durabilidade máxima observada de 24 meses.

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram envernizados ou oleados, e as condições da madeira o permitirem, remova as áreas pouco aderidas ou em más condições, lixe e remova o pó resultante do lixamento.
- Se houver suspeita de óleo, eles devem ser removidos com limpador de madeira CREA para que a madeira seja permeável à água.
- Em todos os casos, com o lixamento, de grãos grosseiros, é necessário alcançar a madeira em boas condições, que terá uma cor diferente da primeira camada.
- Continue como no caso de madeiras novas.
- Revise o status a cada seis meses, estabelecendo a próxima manutenção.

Madeira acinzentada por agentes atmosféricos:

- Verifique se, sob a superfície, há madeira em boas condições. A presença de trincas indica que a madeira perdeu grande parte de sua elasticidade. A manutenção deve ser mais frequente.
- Avalie a condição da madeira, às vezes a perda de uma grande parte da elasticidade, recomenda a remoção do piso.
- Continue como no caso de madeiras envernizadas ou pintadas.
- Revise o status a cada seis meses, estabelecendo a próxima manutenção.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Em Criar plataformas ou Criar impregnante colorido, você pode aplicar a opção CREA TARIMAS ANTIDESLIZANTE INCOLORO (consulte F.T.).
- Agite o produto até que esteja perfeitamente homogeneizado.
- Aplicar em substratos limpos e secos.
- Pré-areia para garantir uma boa penetração e nivelamento na madeira.
- Não aplique o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas a forte insolação.
- Aplicar sobre madeira com um teor de umidade inferior a 20%
- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplique com umidade relativa superior a 80%.
- Não molhe pelo menos 48 horas após a aplicação da última demão.
- Inspeccione no final de cada campanha.
- A manutenção contínua é a melhor maneira de garantir uma madeira bem preservada. Recuperações após longos períodos com baixa manutenção geralmente requerem intervalos de manutenção mais curtos.
- O estado inicial da madeira a ser pintada é essencial para obter bons resultados. Como a madeira perde elasticidade e densidade, a manutenção deve ser mais frequente.

* Boas práticas:

- Evite, na medida do possível, molhar o piso em condições de alta temperatura, as rápidas contrações do piso, gerar uma degradação desnecessariamente mais rápida.
- A limpeza com água de alta pressão não é recomendada.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	Al uso
Rolo	Al uso

Fecha de Alta

27-06-2017

Versao

1E - 28/10/2024

Pistola

Al uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira nova ext. / int.			
MAX	Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Tarimas Coloreado	Crea Tarimas Coloreado
STD	Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante coloreado.	Crea Tarimas Coloreado
Madeira pintada ou envernizada ext/int.			
MAX	Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Tarimas Coloreado	Crea Tarimas Coloreado
STD	Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Coloreado	Crea Tarimas
Manutenção do sistema			
MAX	Examinar periódicamente.	Crea Impregnante Coloreado.	Crea Tarimas Coloreado
STD	Examinar periódicamente.		Crea Tarimas Coloreado

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.5 L, 2.5 L