

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

8 - 28/10/2024



FAMILLE CREA

LIGNE FONDO

DESCRIPTION ET NATURE

Primaire acrylique avec polyuréthane eau blanche. Pénètre, scelle et recouvre le bois, fermant ses pores. Pour préparer de nouveaux bois, avant d'être peint avec des émaux. Il permet d'obtenir de bonnes finitions. Égalise les absorptions et améliore l'apparence de la finition, augmentant ses performances. Poncez très bien, laissant des finitions lisses et lisses.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Ciment

Plâtre

Bois

PROPRIÉTÉS

Pénétrant

Il n'est pas nécessaire de poncer avant de repeindre : Entretien économique

Application facile

Séchage rapide

Sans odeur une fois sec

Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	CREA SELLADORA BLANCA
Aspect	Satiné
Densité	1,44± 0,05 kg/l
Viscosité	45 +/- 5 PO
Extraits secs en volume	38± 1
Extraits secs en poids	58± 1
COV	Cat. d/BA 150/130 (2007/2010): 49,09 g/l
Rendement approximatif par couche	7-10 m ² /L

Séc au touché (20°C HR 60%): 1-2h

Recouvrable / doublage (20°C HR 60%): 24h

Couleurs Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier de ciment, gypse et dérivés:

- Attendez le réglage complet (30 jours minimum).
- Attendez qu'ils soient très secs.
- Le support doit être exempt de produits et / ou résidus étrangers.
- Nettoyer le support d'éventuelles efflorescences, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.
- Mastic avec un mastic approprié les dommages possibles au support.

Bois neufs:

- En extérieur, protégez le bois avec Anticarcom comme Klearxyl Di contre les attaques de champignons et d'insectes xylophages.

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

8 - 28/10/2024

- Appliquer sur du bois avec une teneur en humidité inférieure à 12%.
- Poncer et éliminer les éventuels résidus de colle dans les assemblages et les défaillances d'usinage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoussiéré par brossage ou tout autre moyen mécanique.

Restauration et entretien

Bois et travaux (plâtre, ciment et dérivés) peints:

- Sur les bois vernis, enlever par décapage ou par des moyens mécaniques, enlever les produits étrangers, les zones mal adhérentes ou en mauvais état. Poncez légèrement, retirez la poussière du ponçage et procédez comme sur du bois neuf.
- En extérieur, protégez le bois avec Anticarcom comme Klearxyl Di contre les attaques de champignons et d'insectes xylophages.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à sa parfaite homogénéisation.
- Appliquer en suivant les normes marquées dans le tableau d'application ci-après.
- Ne pas appliquer le produit par des températures élevées, ni sur les surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séche.
- Ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures à le 80%.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-10%
Rouleau	0-10%
Pistolet air less	10-30%
Pistolet air mix	10-30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX	CREA Selladora	CREA Selladora	CREA esmalte
STD	CREA Selladora		CREA esmalte
Bois neuf ext/int			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	CREA Selladora	CREA Esmalte Laca
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	CREA Selladora	CREA Esmalte Laca

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par

772343

CREA SELLADORA



Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

8 - 28/10/2024

l'aplicateur.

FORMAT

0.5 L, 2.5 L