



**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

**LINHA** IMPRIMACIONES PAREDES-FACHADAS

## DESCRIÇÃO E TIPO

Primário adesivo à base de água com aderência prolongada. Agente de ligação entre argamassas em superfícies de construção absorventes.

## USOS

Paredes e tetos  
Interior / Exterior  
Pedra  
Rebocos de argamassa em boas condições.  
Afagados com massa fina  
Suportes absorventes  
Cimento, Gesso, Betão, Tijolo  
Argamassas cimentícias e suportes de anidrita  
Fibrocimento  
Permite a adesão de argamassas de nivelamento e reboco a substratos porosos

## PROPRIEDADES

- Poder penetrante
- Boa aplicabilidade
- Produto preparado para usar
- Aderência numa grande quantidade de superfícies
- Aderência
- Longo tempo aberto
- Ponte de ligação de argamassa

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTO PUENTE DE UNIÓN TACK
Acabamento	Transparente
Peso específico	(1,01±0,01) kg/l
Viscosidade	(20±2) PO
Sólidos em volume	39±1
Sólidos em peso	39±1
VOC	Cat. h/BA 50/30 (2007/2010):0,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	6-10 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	30min
Repintado	(20°C HR:60%):max 48h
Classificação	AFNOR: NFT. 36005 - Famille I. Classe 7b2

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

- Em argamassas recém-aplicadas, é necessário permitir que os materiais endureçam e sequem completamente.
- Limpe o substrato de qualquer matéria estranha e/ou resíduo.
- O substrato deve estar seco, limpo e livre de poeira, partículas, óleos ou quaisquer outras partículas que possam prejudicar a aderência do material ao substrato.

## Restauração e manutenção

Este produto destina-se a ser utilizado como camada intermediária e não como acabamento, portanto, não inclui recomendações de restauração ou manutenção.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Não utilize em lajes ou pisos. Evite também o uso em juntas estruturais.
- Misture o produto até obter uma consistência completamente homogênea. Em seguida, aplique com pincel ou rolo.
- Aplique em substratos limpos, secos ou levemente úmidos, mas nunca encharcados.
- É importante controlar a taxa de absorção do substrato (consumo aproximado de 0,10 a 0,15 kg/m<sup>2</sup> por demão) e a quantidade de produto a ser aplicada.
- Recomenda-se cobrir com argamassa, concreto ou gesso pelo menos 30 minutos após a aplicação do selador e, no máximo, após 48 horas.
- Evite que qualquer poeira se acumule sobre o selador, pois isso reduzirá sua aderência.
- Limpe as ferramentas imediatamente após o uso, antes que o produto endureça.

### Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	Uso
Rolo	0-10%
Pistola air less	Uso

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>construção</b>			
<b>MAX</b>	Montó Puente de Unión Tack		Mortero de obra: cemento, yeso, cal
<b>STD</b>			

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.75 L, 4 L, 12 L