



FAMILLE ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC. / SISTEMAS TINTOMÉTICOS
LIGNE IMPERMEABILIZACION HORIZONTAL

DESCRIPTION ET NATURE

Imperbéabilisant acrylique, élastique, anti-gouttières. Continu, protecteur anti-fissures, microporeux et lavable. Contient de la fibre de verre qui améliore sa résistance. Utilisé pour l'imperméabilisation de façades et terrasses.

DESTINATION

Extérieur
Façades
Resille Catalane
Toile bitumineuse / asphaltique
Mortier de ciment
Brique poreuse

PROPRIÉTÉS

Élasticité
Imperméable
Respecte les normes d'étanchéité
Parfaite fusion entre couches
Ne pèse pas sur le structure
Sèche par évaporation
Conforme à la norme UNE EN 1504-2:2005, s'appliquant à la protection superficielle du béton pour les utilisations suivantes : augmentation de la résistance par limitation du taux d'humidité, contrôle de l'humidité, protection contre la pénétration
Adhérence par essai de traction (UNE-EN 1542) : supérieure ou égale à 0,8 N/mm²
Bonne adhérence
Longue durée
Perméabilité au dioxyde de carbone : $s_D > 50$ m selon UNE EN 1504-2 ; C1 (anti-carbonatation) selon UNE-EN 1062-1
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau liquide : $w < 0,1$ kg/m²*h^{0,5} selon UNE EN 1504-2 ; W3 (imperméabilité maximale) selon UNE EN 1062-1
Détermination des propriétés de traction, UNE EN ISO 527-3: allongement de 86%
Le produit peut avoir une garantie jusqu'à 7 ans, consulter les conditions
Perméabilité à la vapeur d'eau : Classe I selon UNE EN 1504-2 ; V3 selon UNE-EN 1062-1
Résistance à la fissuration Classe A5 (23 °C, > 2,5 mm) et Classe A3 (-10 °C, > 2,5 mm) selon la norme UNE EN 1062-1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	KORAZA CUBIERTAS FIBRADO BLANCO
Aspect	Fibre lisse
Densité	1,28± 0,05 kg/l
Viscosité	175 +/- 25 PO
Extraits secs en volume	47± 1
Extraits secs en poids	61± 1
COV	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):1,84 g/l
Performance approximatif par couche	1,5-2 m ² /L

Fecha de Alta

13-02-2009

Versión

19 - 21/08/2026 :

Séc au touché	(20°C HR:60%):2-4h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):>24h
Couleurs	Blanc 108, Rouge 107

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier de ciment:

1. Attendre jusqu'à la prise totale (30 jours au moins).
2. Nettoyer le support pour en retirer les éléments étrangers, résidus ou produits qui ont mal adhéré. Traiter les supports moisés avec Monto Limpia Moho.
3. Éliminer toute efflorescence au moyen d'un jet abrasif et neutraliser les surfaces alcalines. Si les surfaces sont excessivement polies, les poncer pour y ouvrir des pores. Appliquer du mastic en utilisant Plasmont Fibra Elástico si nécessaire.
4. Le support doit être complètement sec avant sa préparation. La valeur de l'humidité mesurée à l'aide d'un hygromètre doit être inférieure à 4 %.
5. Appliquer Imprimación Epoxi Suelos ou Fijamont sur toute la surface du mortier de ciment afin de sceller complètement le support et d'éviter qu'il n'entre en contact avec le produit.

Carreaux catalans ou brique poreuse mate:

1. Idem que sur les mortiers de ciment.

Feutre bitumeux, mousse de polyuréthane:

1. Idem que sur les mortiers de ciment, sans besoin d'appliquer Fijamont. Vérifier l'adhérence. Apprêter avec Imprimación Epoxi Suelos.

Restauration et entretien

1. Enlever complètement les anciennes peintures en mauvais état ou qui ont mal adhéré.
2. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne adhérence.
3. Sur les supports peints, vérifier la solidité et la fixation de la peinture, sa nature doit être diagnostiquée pour éviter d'éventuelles incompatibilités et la poussière et la saleté doivent être enlevées avant de les repeindre. Sinon, le supprimer jusqu'à ce qu'un nouveau fond soit créé.
4. Avant de réaliser sa préparation, le support devra être totalement sec, la valeur de son humidité mesurée avec un hygromètre ne doit jamais dépasser 4 %.
5. Appliquer correctement du mastic Plasmont Fibra Elástico pour corriger les défauts du support.
6. Sur les supports moisés, prétraiter avec Monto Limpia Moho.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie imminente.
- Le support doit être complètement sec.
- La température du support doit être supérieure à 5°C pour éviter le gel et inférieure à 40°C pour éviter les défauts de l'application.
- Pour la garantie, il est nécessaire d'appliquer 1,5 L/m² (voir conditions).

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-5%
Rouleau	0-5%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Toile bitumineuse / asphaltique			
MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado

Fecha de Alta

13-02-2009

Versión

19 - 21/08/2026 :

STD	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Brique

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------

STD	Fijamont	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
-----	----------	--------------------------	--------------------------

Mortier de ciment

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------

STD	Fijamont	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
-----	----------	--------------------------	--------------------------

Peintures anciennes

MAX	Fijamont	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
-----	----------	--------------------------	--------------------------

STD	Koraza Cubiertas Fibrado diluido	Koraza Cubiertas Fibrado	Koraza Cubiertas Fibrado
-----	----------------------------------	--------------------------	--------------------------

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L, 15 L