

KORAZA ANTIGOTERAS CON PU



FAMILLE ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC. / SISTEMAS TINTOMÉTICOS
LIGNE IMPERMEABILIZACION HORIZONTAL

DESCRIPTION ET NATURE

Revêtement élastique en polyuréthane pour la protection et l'imperméabilisation des terrasses et des toitures. Convient également pour la mousse polyuréthane ou les surfaces verticales. Appliqué en couche épaisse, il forme une barrière anti-fissuration qui empêche l'infiltration de l'eau de pluie ou de l'humidité et permet une circulation piétonne modérée.

DESTINATION

Extérieur

Toile d'asphalte après l'application de la couche d'apprêt

Façades

Mortier de ciment

Brique poreuse

Resille Catalane

Béton

Medianes

PROPRIÉTÉS

Élasticité

Parfaite fusion entre couches

Sèche par évaporation

Séchage rapide

Longue durée

Perméabilité au dioxyde de carbone : $s_D > 50$ m selon UNE EN 1504-2 ; C1 (anti-carbonatation) selon UNE-EN 1062-1

Lavable

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau liquide : $w < 0,1$ kg/m²*h^{0,5} selon UNE EN 1504-2 ; W3 (imperméabilité maximale) selon UNE EN 1062-1

Le produit peut avoir une garantie jusqu'à 5 ans, consulter les conditions

Bonne adhérence (test d'adhérence par arrachement selon UNE EN 1542 : systèmes rigides sans charge de trafic, moyenne $\geq 1,0$ N/mm², valeur individuelle : $\geq 0,7$ N/mm²)

Perméabilité à la vapeur d'eau : Classe I selon UNE EN 1504-2 ; V3 selon UNE-EN 1062-1

Résistance à la fissuration Classe A3 (23 °C, $> 2,5$ mm) et Classe A2 (-10 °C, $> 2,5$ mm) selon la norme UNE EN 1062-1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	KORAZA ANTIGOTERAS CON PU BLANCO
Aspect	Semi-mat
Densité	1,32± 0,05 kg/l
Viscosité	150 +/- 25 PO
Extraits secs en volume	40± 1
Extraits secs en poids	57± 1
COV	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):1,24 g/l
Performance approximatif par couche	1,5-2 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR:60%):4-6h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):>24h

Couleurs

Blanc, Gris, Rouge

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier de ciment:

1. Attendre jusqu'à la prise totale (30 jours au moins).
2. Nettoyer le support pour en retirer les éléments étrangers, résidus ou produits qui ont mal adhéré. Traiter les supports moisiss avec Monto Limpia Moho.
3. Éliminer toute efflorescence au moyen d'un jet abrasif et neutraliser les surfaces alcalines. Si les surfaces sont excessivement polies, les poncer pour y ouvrir des pores. Appliquer du mastic en utilisant Plasmont Fibra Elástico si nécessaire.
4. Le support doit être complètement sec avant sa préparation. La valeur de l'humidité mesurée à l'aide d'un hygromètre doit être inférieure à 4 %.
5. Appliquer Imprimación Epoxi Suelos ou Fijamont sur toute la surface du mortier de ciment afin de sceller complètement le support et d'éviter qu'il n'entre en contact avec le produit.

Carreaux catalans ou brique poreuse mate:

1. Idem que sur les mortiers de ciment.

Feutre bitumeux, mousse de polyuréthane:

1. Idem que sur les mortiers de ciment, sans besoin d'appliquer Fijamont. Vérifier l'adhérence. Apprêter avec Imprimación Epoxi Suelos.

Restauration et entretien

1. Enlever complètement les anciennes peintures en mauvais état ou qui ont mal adhéré.
2. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne adhérence.
3. Sur les supports peints, vérifier la solidité et la fixation de la peinture, sa nature doit être diagnostiquée pour éviter d'éventuelles incompatibilités et la poussière et la saleté doivent être enlevées avant de les repeindre. Sinon, le supprimer jusqu'à ce qu'un nouveau fond soit créé.
4. Avant de réaliser sa préparation, le support devra être totalement sec, la valeur de son humidité mesurée avec un hygromètre ne doit jamais dépasser 4 %.
5. Appliquer correctement du mastic Plasmont Fibra Elástico pour corriger les défauts du support.
6. Sur les supports moisiss, prétraiter avec Monto Limpia Moho.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie imminente.
- Le support doit être complètement sec.
- La température du support doit être supérieure à 5°C pour éviter le gel et inférieure à 40°C pour éviter les défauts de l'application.
- Pour la garantie, il est nécessaire d'appliquer 1,5 L/m² (voir conditions).

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-5%
Rouleau	0-5%
Pistolet air less	0-10%
Pistolet air mix	0-10%
Turbo basse pression	0-10%

SYSTÈME

Traitement par type de support

Impression	Intermédiaire	Aspect
Toile bitumineuse / asphaltique		

KORAZA ANTIGOTERAS CON PU

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Antigoteras con PU + Malla (opcional)	Koraza Antigoteras con PU
STD	Imprimación Epoxi Suelos		Koraza Antigoteras con PU

Brique

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Antigoteras con PU + Malla (opcional)	Koraza Antigoteras con PU
STD	Fijamont		Koraza Antigoteras con PU

Mortier de ciment

MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Koraza Antigoteras con PU + Malla (opcional)	Koraza Antigoteras con PU
STD	Fijamont		Koraza Antigoteras con PU

Peintures anciennes

MAX	Fijamont	Koraza Antigoteras con PU + Malla (opcional)	Koraza Antigoteras con PU
STD	Koraza Antigoteras con PU diluido		Koraza Antigoteras con PU

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L, 15 L