

Fecha de Alta

18-04-2008

Versión

11 - 27/02/2020


FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE PROTECTORES ALCIDICOS (P. A.)

DESCRIPTION ET NATURE

Traitement protecteur du bois satiné, microporeux, pénétrant et élastique, avec de très nombreuses prestations par rapport aux agents atmosphériques.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois

Recommandé en haute montagne et dans les zones côtières pour des finitions pore ouvert pouvant se repeindre avec Lasure Acqua

PROPRIÉTÉS

- Élasticité
- Hydro-repoussante
- Résistance aux agents atmosphériques
- Protection maximale en extérieur si on l'applique sur Montoxyl Fondo Coloreado
- Résistance à l'eau
- Application facile
- Ne craquelle pas
- Ne forme pas de cloques
- Perméable à la vapeur d'eau
- Sans odeur une fois sec
- Microporeux
- Rehausse le veinage naturel du bois
- Resiste aux U.V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOXYL ULTRA SATINADO TR
Aspect	Satiné
Densité	0,87 ± 0,05 kg/l
Viscosité	75 +/- 15 SG
Extraits secs en volume	60 ± 1
Extraits secs en poids	60 ± 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010): 400,00 g/l
Rendement approximatif par couche	12-16 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 2-4 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 24 h
Couleurs	TR900, Carta Montoxyl, Pino 910, Roble 920, Nogal 930, Polisandro 940, Castaño 950, Teca 960, Caoba 970, Ebano 980, Blanco 990, Colores Cromiservice bois. Peut être coloré avec du Montotinte univers
Classification	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 4a

PRÉPARATION DU SUPPORT

Suivant DTU 59.1

Fecha de Alta

18-04-2008

Versión

11 - 27/02/2020

Supports neufs

Bois neufs :

1. Le support ne doit présenter aucune trace de produits étrangers et/ou de résidus.
2. Appliquer sur des bois au taux d'humidité inférieur à 20 %.
3. Appliquer sur des bois sains et secs, bien dégraissés et sans poussière.

Vieux bois

1. Poncer et éliminer les restes de colle éventuels aux assemblages et défauts d'usinage.
2. Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit d'abord être poncé, puis la poussière devra être ôtée par brossage ou à l'aide de tout autre procédé mécanique.
3. Le mode d'application au pistolet le plus recommandé est le système airless.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

1. Si les bois ont été vernis avec des lasures de type Montoxyl Mate ou Satinado, nettoyer le support de toute substance étrangère, éliminer les zones adhérent mal ou en mauvais état, poncer légèrement, retirer la poussière accumulée suite au ponçage, puis procéder comme sur du bois neuf.
2. Si les bois ont été vernis avec des protecteurs élastiques et pénétrants de type Montoxyl Ultra, nettoyer le support de toute substance étrangère, éliminer les zones adhérent mal ou en mauvais état, poncer légèrement, retirer la poussière accumulée suite au ponçage, puis procéder comme sur du bois neuf.
3. Si les bois ont été vernis avec des vernis à pores fermés, comme Barniz Sintético Universal Mate, Satinado ou Brillante, Barniz Veleró, Barniz Alta Montaña ou autre produit similaire, éliminer le produit par décapage avec Quitamont Universal ou à l'aide de moyens mécaniques, et procéder comme sur du bois neuf en cas de formation d'ampoules, de soulèvement des bords ou de fissures. Si la surface est en bon état, poncer légèrement, retirer la poussière accumulée suite au ponçage, puis procéder comme sur du bois neuf.
4. Si les bois ont été vernis avec des vernis cellulosiques ou des polyuréthanes, éliminer le produit par décapage avec Quitamont Universal (code : 3510) ou à l'aide de moyens mécaniques, puis procéder comme sur du bois neuf.
5. Si les bois ont été émaillés avec de la laque synthétique Montosintetic, Marisma, Luxatín ou autre produit similaire, éliminer le produit par décapage avec Quitamont Universal ou à l'aide de moyens mécaniques, puis procéder comme sur du bois neuf.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à homogénéisation complète.

Appliquer sous forme d'alimentation en l'étendant au maximum (couches fines)

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées à une forte insolation.

Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer en cas d'humidité relative supérieure à 80 %.

Diluant d'application et de nettoyage

Solvent 1401, 1402

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-5%
Rouleau	0-5%
Pistolet air less	0-5%
Pistolet air mix	0-5%
Pistolet aérographe	0-5%
Turbo basse pression	0-5%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien extérieur			
MAX	Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Ultra Satinado Color
STD	Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Ultra Satinado Incolor/Color
Bois neuf/ancien- intérieur			
MAX	Montoxyl Classic Fondo Incoloro/Color		Montoxyl Ultra Satinado Color

Fecha de Alta

18-04-2008

Versión

11 - 27/02/2020

STD	Montoxyl Classic Fondo Incoloro/Color	Montoxyl Ultra Satinado Incolor/Color
------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Bois peint ou vernis

MAX	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Ultra Color
STD	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Ultra Incoloro/Color

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 2.5 L, 5 L, 10 L