

# BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO



**FAMILLE** TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LIGNE** POLIURETANOS AL AGUA (SUELOS)

## DESCRIPTION ET NATURE

Vernis polyuréthane à l'eau satiné et transparent, pour le vernissage des bois où l'on souhaite bonne résistance au frottement et aux détergents, en intérieurs..

## DESTINATION

Intérieur

Bois

Parquet

## PROPRIÉTÉS

Durété  
Lavable  
Transparence  
Sans couleur - neutre  
Valable comme fond et comme finition  
Finition avec grand pouvoir de remplissage  
Couleurs nuancier type bois avec système Montomix  
A l'eau  
Sans odeur une fois sec  
Bonne adhérence

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO
Aspect	Satiné
Densité	1,02± 0,05 kg/l
Viscosité	50 +/- 5 SG
Extraits secs en volume	28 ± 1
Extraits secs en poids	30± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 130,00 g/l
Rendement approximatif par couche	12-16 m <sup>2</sup> /L

Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1-2 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 12-24h . Total 3 jours
Couleurs	Base: transparente

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

BOIS NEUFS :

1. Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.
2. Appliquer sur les bois dont la teneur en humidité est inférieure à 20%.
3. Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
4. Poncer pour éliminer de possibles restes de colle des assemblages
5. Si le bois présente des signes de vieillissement il doit préalablement être poncé, ensuite éliminer la poussière au moyen d'une brosse ou de tout autre moyen mécanique

### Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

- S'ils ont été vernis avec Montoxyl couleur : Éliminer les restes de produits, éliminer des zones mal adhérentes ou en

# BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO

mauvais état, poncer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme pour les bois neufs.

- Si ont été vernis avec des vernis comme Vernis Mat Universel Synthétique (cod.1350), Satinado, ou Brillant, Vernis Voilier, Vernis Haute Montagne ou semblables, éliminer par décapage avec Quitamont Universel ou autres moyens mécaniques et procéder comme pour les bois neufs.

- S'ils ont été vernis avec des vernis cellulósiques ou des polyuréthanes, éliminer par décapage avec Quitamont Universel ou autre moyens mécaniques et procéder comme pour les bois neufs.

- S'ils ont été peints avec une laque synthétique (Montosintético, Marisma, luxatin ou semblables) éliminer par décapage avec Quitamont Universel ou tous autres moyens mécaniques et procéder comme pour les bois neufs.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

Remuer bien le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.

Appliquer sur les substrats propres et secs.

Appliquer en tenant compte des dilutions recommandées dans le paragraphe Systèmes d'Application.

Poncer préalablement pour garantir une bonne pénétration et une égalisation sur le bois.

Ne pas appliquer le produit par des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à un fort ensoleillement.

Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%

Humidité du revêtement : 4% maximum mesurée à 2 cm de profondeur.

### Diluant d'application et de nettoyage

eAU

#### Méthode d'application

Brosse

Rouleau

Pistolet air less

Pistolet air mix

Pistolet aérographe

Turbo basse pression

#### Indications de dilution

FONDO: 10-20%. ACABADO: 0-5%

FONDO: 10-20%. ACABADO: 0-5%

FONDO: 10-20%. ACABADO: 0-5%

FONDO: 10-20%. ACABADO: 0-5%

FONDO: 10-20%. ACABADO: 0-5%

FONDO: 10-20%. ACABADO: 0-5%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur</b>			
<b>MAX</b>	decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
<b>STD</b>	decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
<b>Bois</b>			
<b>MAX</b>	Montoxyl fondo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
<b>STD</b>	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
<b>Bois vernis pore ouvert</b>			
<b>MAX</b>	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
<b>STD</b>	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
<b>Sols</b>			
<b>MAX</b>	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
<b>STD</b>	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado

# BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.75 L, 4 L