

BARNIZ PARQUET ACQUA BRILLO



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE POLIURETANOS AL AGUA (SUELOS)

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis polyuréthane à l'eau brillant et transparent, pour le vernissage du bois où l'on souhaite bonne résistance au frottement et aux détergents, en intérieurs.

DESTINATION

Intérieur
Parquet
Bois

PROPRIÉTÉS

Durété
Lavable
Transparence
Sans couleur - neutre
Valable comme fond et comme finition
Finition avec grand pouvoir de remplissage
Couleurs nuancier type bois avec système Montomix
A l'eau
Sans odeur une fois sec
Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ PARQUET ACQUA BRILLO
Aspect	brillant
Densité	1,01 ± 0,05 kg/l
Viscosité	50 +/- 5 SG
Extraits secs en volume	27 ± 1
Extraits secs en poids	29 ± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 130,00 g/l
Rendement approximatif par couche	12-16 m ² /L

Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1-2 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 12-24h . Total 3 jours
Couleurs	Base : transparente

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

BOIS NEUFS :

1. Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.
2. Appliquer sur les bois dont la teneur en humidité est inférieure à 20%.
3. Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
4. Poncer pour éliminer de possibles restes de colle des assemblages
5. Si le bois présente des signes de vieillissement il doit préalablement être poncé, ensuite éliminer la poussière au moyen d'une brosse ou de tout autre moyen mécanique

Restauration et entretien

Bois neufs :

Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou de résidus.

BARNIZ PARQUET ACQUA BRILLO

Appliquer sur bois dont la teneur en humidité est inférieure à 20%.

Appliquer sur bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.

Ponçer et éliminer de possibles restes de colle.

Si le bois présente des signes de vieillissement on doit préalablement ponçer et éliminer la poussière.

Bois vernis ou peints :

- S'ils ont été vernis avec Montoxyl couleur : Éliminer les restes de produits, éliminer des zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme pour les bois neufs.

- Si ont été vernis avec des vernis comme Vernis Mat Universel Synthétique (cod.1350), Satinado, ou Brillant, Vernis Voilier, Vernis Haute Montagne ou semblables, éliminer par décapage avec Quitamont Universel ou autres moyens mécaniques et procéder comme pour les bois neufs.

- S'ils ont été vernis avec des vernis celluloseux ou des polyuréthanes, éliminer par décapage avec Quitamont Universel ou autre moyens mécaniques et procéder comme pour les bois neufs.

- S'ils ont été peints avec une laque synthétique (Montosintético, Marisma, luxatín ou semblables) éliminer par décapage avec Quitamont Universel ou tous autres moyens mécaniques et procéder comme pour les bois neufs.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer bien le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.

Appliquer sur les substrats propres et secs.

Appliquer en tenant compte des dilutions recommandées dans le paragraphe Systèmes d'Application.

Poncer préalablement pour garantir une bonne pénétration et une égalisation sur le bois.

Ne pas appliquer le produit par des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à un fort ensoleillement.

Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%

Diluant d'application et de nettoyage

EAU

Méthode d'application

Brosse

Rouleau

Pistolet air less

Pistolet air mix

Pistolet aérographe

Turbo basse pression

Indications de dilution

FONDO: 10-20%. ACABADO: 0-5%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur			
MAX	decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo
STD	decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo
Bois			
MAX	Montoxyl fondo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo
STD	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo
STD	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo

Fecha de Alta

04-07-2006

Versión

8 - 03/03/2020

Sols

MAX	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo
STD	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L