

# MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO



**FAMILIA** TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS  
**LÍNEA** PROTECTORES AL AGUA (P. A.)

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Lasure opaco al agua, microporoso para la protección de la madera en exteriores. Elástico y de excelente adherencia. Es de fácil aplicación y no huele. Coloreable en sistema tintométrico.

## USOS

Exterior/Interior

Madera

Recomendado en alta montaña y zonas costeras para acabados poro abierto, repintables Lasure Acqua.

## PROPIEDADES

- Buena aplicabilidad
- No amarillea
- No Cuarteo
- No forma ampollas
- Poder de relleno
- Transpirable al vapor de agua
- Inodoro una vez seco
- Soporta cambios climáticos fuertes
- Flexible
- Microporoso
- Destaca el veteado natural de la madera
- Resistencia U.V.
- Diluido puede ser usado como fondo, nutriendo la madera
- Retrasa la putrefacción

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOXYL LASURE ACQ.ACAB.PIGMENT.BLANCO
Acabado	Semimate
Peso específico	1,24± 0,05 kg/l
Viscosidad	40 +/- 5 PO
Sólidos en volumen	34± 1
Sólidos en peso	48± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 130,00 g/l
Rendimiento aprox. por mano	8-12 m <sup>2</sup> /L

Secado tacto	(20°C HR: 60%): 2-4 h.
Repintado	(20°C HR: 60%): 12-24 h
Colores	Sistema tintométrico, cartas NCS y RAL
Clasificación	AFNOR NFT 36005 Familia I clase 7b2.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.

Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.

Aplicar sobre maderas sanas, bien desengradas, sin polvo y secas.

Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.

# MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO

Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

## Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

- Si han sido barnizadas con lasures de poro abierto tipo Barniz Lasure Acqua ó Montoxyl color: Eliminar productos extraños, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.

- Si han sido barnizadas con barnices de poro cerrado o similares, lijar en profundidad y si es necesario eliminar mediante decapado con Quitamont Universal o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas..

- Si han sido barnizadas con barnices celulósicos o poliuretanos, eliminar mediante decapado con Quitamont Universal (cod. 3510) o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.

- Si han sido esmaltadas con esmaltes sintéticos eliminar mediante decapado con Quitamont Universal (cod. 3510) o mediante medios mecánicos, lijar hasta alcanzar madera y proceder como sobre maderas nuevas.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar sobre substratos limpios y secos.

Aplicar siguiendo las diluciones recomendadas en el apartado Sistemas de Aplicación.

Lijar previamente para garantizar una buena penetración e igualación sobre la madera.

En primera mano se aconseja imprimir preferentemente con Fondo Lasure Acqua. También es adecuado Montoxyl Fondo.

No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

No aplicar con humedades relativas superiores al 80%

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

#### Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	0-15%
Rodillo	0-15%
Pistola	10-25%

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Madera nueva vieja int/ext</b>			
<b>MAX</b>	Lasure acqua o Montoxyl Fondo Color	Lasure acqua (ext: color)	Lasure acqua
<b>STD</b>	Lasure acqua o Montoxyl Fondo Color		Lasure acqua
<b>Madera barnizada poro abierto</b>			
<b>MAX</b>	Lasure acqua o Montoxyl Fondo (ext: Color)	Lasure acqua (ext: color)	Lasure acqua
<b>STD</b>	Lasure acqua o Montoxyl Fondo (ext: Color)		Lasure acqua
<b>Madera poro cerrado</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Lasure Acqua	Lasure Acqua
<b>STD</b>	Decapar+Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Lasure Acqua

## SEGURIDAD

# MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO



No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.75 L, 4 L