

Fecha de Alta

12-01-2017

Versión

4 - 20/06/2023



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA

LIGNE RESTAURACION

DESCRIPTION ET NATURE

Traitement des vers à bois bénéficiant d'un certificat d'efficacité. Utilisation préventive. Protection contre les champignons lignivores. Large spectre, pour la conservation du bois. Pour bois neufs et usagés, hors contact avec le sol et l'eau. Dans tous les cas il faut recouvrir d'un produit de finition.

DESTINATION

- Extérieur / Intérieur
- Pour la protection de tout type de bois, en particulier à l'extérieur.
- En bois neuf et usagé. Particulièrement indiqué pour une utilisation en extérieur.
- Extérieur, en bois soumis à la classe de risque 3.

Bois avant le vernissage

Améliore l'adhérence des couches suivantes

Traitement du bois

Convient pour les menuiseries extérieures, portes, fenêtres, moulures, etc.

Traitement du bois en surface contre les vers à bois

Utilisation environnementale : réservée exclusivement à un personnel spécialisé.

Peut être utilisé par le grand public

PROPRIÉTÉS

- Confort d'application
- Fongicide, efficace contre les champignons bleutés chez les conifères.
-
- Excellente résistance aux intempéries.
- Retarde la putréfaction. Préventif à l'attaque de champignons et d'insectes
- EN 113: Détermination du seuil d'efficacité contre les champignons basidiomycètes, après un test de vieillissement par évaporation EN 73 et un lavage EN 84
- EN 118 Détermination de l'efficacité préventive contre les termites du genre réticulitermes, avec empoisonnement par évaporation selon EN73 et par lavage selon EN 84
- EN 152 Détermination de l'efficacité préventive contre le bleuissement
- EN 46: Détermination de l'efficacité contre les insectes après essai de vieillissement par évaporation EN 73 et par lavage EN 84

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color ANTICARCOMA KLEARXYL DI

Aspect Transparent

Densité 0,78± 0,05 kg/l

Extraits secs en volume 8± 1

Extraits secs en poids 8± 1

Rendement approximatif par couche 3-5 m²/L

Séc au touché (20°C, HR: 60%): 30-60 min

Recouvrable / doublage (20°C, HR: 60%): 1-3 h

Couleurs Transparent.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Sur bois non contaminés s'utilise en tant que préventif (voir caractéristiques techniques).

Fecha de Alta

12-01-2017

Versión

4 - 20/06/2023

Restauration et entretien

Sur bois non contaminés, éliminer vernis et utiliser en tant que préventif (voir caractéristiques techniques).

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

Homogénéiser le produit lentement à l'aide d'une spatule.

Si besoin est, poncer pour dépolir avec papier de verre pour bois.

"Afin d'éviter tout risque pour les personnes ainsi que pour l'environnement, veuillez suivre les instructions d'utilisation,

- Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette.

- Ne pas appliquer sur aliments, ni sur ustensiles de cuisine.

- Ne pas utiliser en présence de personnes, ni sur animaux domestiques

- Ventiler adéquatement la pièce où se réalise l'application du produit.

- Ne jamais mélanger avec d'autres produits chimiques.

- En général : passer le produit avec un pinceau, sans diluer

- Personnel spécialisé, Appliquer le produit sur le bois à traiter, avec un pinceau, en immersion

- Délai de sécurité recommandé pour utilisation environnementale : 12h, jamais inférieur au temps nécessaire au produit pour se fixer.

Conforme à la norme UNE-EN 46: Définition de mesures préventives efficaces contre les larves nouvellement écloses de Hylotrupes bajulus suite à des épreuves de vieillissement par évaporation (UNE-EN 73) et par délavage (UNE-EN 84) en vue du traitement.

Diluant d'application et de nettoyage

Prêt à l'emploi. Nettoyage avec solvant synthétiques et gras.

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse

0

Rouleau

0

SYSTÈME**Traitement par type de support**

| | Impression | Intermédiaire | Aspect |
|---|--|--|--|
| Bois neuf ext/int | | | |
| MAX | Anticarcoma Klearxyl di | Productos familia 5 Gama Madera y CREA | Productos familia 5 Gama Madera y CREA |
| STD | Anticarcoma Klearxyl di | | Productos familia 5 Gama Madera y CREA |
| Peintures et lasures a l'eau | | | |
| MAX | Decapar, lijar y Anticarcoma Klearxyl di | Productos familia 5 Gama Madera y CREA | Productos familia 5 Gama Madera y CREA |
| STD | | | |
| Gamme Montoxyl | | | |
| MAX | Anticarcomas Klearxyl di | Anticarcomas Klearxyl di | Productos familia 5 Gama Madera y CREA |
| STD | Anticarcomas Klearxyl di | | Productos familia 5 Gama Madera y CREA |
| Laques et vernis polyuréthane | | | |
| MAX | Decapar, Lijar, Anticarcoma Klearxyl di | Productos familia 5 Gama Madera | Productos familia 5 Gama Madera |
| STD | Decapar, Lijar, Anticarcoma Klearxyl di | | Productos familia 5 Gama Madera |
| Laques et vernis nitrocellulosique | | | |

Fecha de Alta

12-01-2017

Versión

4 - 20/06/2023

| | | | |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| MAX | Decapar, Lijar, Anticarcoma Klearxyl di | Productos familia 5 Gama Madera | Productos familia 5 Gama Madera |
| STD | Decapar, Lijar, Anticarcoma Klearxyl di | | Productos familia 5 Gama Madera |

Laques et vernis synthétiques

| | | | |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| MAX | Decapar, Lijar y Anticarcoma Klearxyl di | Productos familia 5 Gama Madera | Productos familia 5 Gama Madera |
| STD | Decapar, Lijar y Anticarcoma Klearxyl di | | Productos familia 5 Gama Madera |

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 2.5 L