



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE FONDOS POLIURETANO TRANSPARENTE

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis polyuréthane tapaporos incolore de 2 composants. Relation excellente qualité- prix. Haute grande réactivité, pouvoir de ponçage rempli et facile.

DESTINATION

Intérieur

Bois

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

PROPRIÉTÉS

- Confort d'application
- Élasticité
- Séchage rapide
- Poli rapide
- Sans odeur une fois sec
- Protège le bois naturel ou teinté
- N'obture pas le papier de verre une fois sec
- Recouvrable avec polyuréthane et émail synthétique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL FONDO TRANSPARENTE 09
Rapport de mélange	VOL: 2 (Montopol) + 1 (Cat MS)
Aspect	Satiné
Densité	0,93± 0,05 kg/l
Viscosité	60 +/- 10 SG
Extraits secs en volume	23± 1
Extraits secs en poids	30± 1
Rendement approximatif par couche	12-20 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%):15 o 20 min. Poudre 10 à 15 min.
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%):4 h-24h. Ponçage: 4h. Total: 24h.
Couleurs	Système Montomix: Lettre en bois-100, respecte le grain. Pour les autres couleurs de carte, consultez la base de données du système tintométrique.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois nouveaux :

- Le support doit être exempt produits étranges et/ou résidus.
- Appliquer sur les bois avec un contenu en humidité inférieure à 20%
- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et tu sèches.
- Lijar et éliminer de possibles restes de colle dans les unions et les jugements de de celui mécanisé.
- Si le bois présente des signes de vieillissement doit préalablement lijada et éliminé la poussière au moyen cepillado ou de tout autre un demi - mécanicien.

Restauration et entretien

Bois vernis ou pintades :

- S'ils ont été vernis avec des vernis qui sont dilués avec white spirit, essence de térébenthine, essence de térébenthine semblable ou solvants pour synthétiques et gras doivent être éliminés par Decapante Universel ou au moyen de moyens

MONTOPOL FONDO TRANSPARENTE 09 MS

mécaniques jusqu'à arriver à bois nouveau.

- En cas de doute éliminer le vernis précédent.
- S'il est appliqué sur vernis authentique polyuréthane (dans sa dilution on recommandera du polyuréthane dissolvant), lijar pour ouvrir le pore, éliminer au moyen cepillado de la résultante polvillo et rebarnizar.
- En tout cas vérifier l'attachement sur le vernis précédent et en cas de doute, l'éliminer.
- Si pendant leur maintien on a employé des produits de propreté domestiques sur base de silices, le bois est acuchillar nécessaire jusqu'à son élimination totale.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Décaler le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.
- Mélanger sans modifier les proportions sous aucun concept de la partie A (MONTOPOL FONDS) et de la partie B (CATALYSEUR MONTOPOL).
- On ne doit jamais appliquer des épaisseurs de couche supérieures à 130 g/m2 humides par main.
- Il peut être appliqué sans avoir besoin lijar entre des mains, bien qu'il soit nécessaire de procéder à un ponçage lisse afin de garantir un attachement parfait et surtout dans le cas de bois avec tendance au repelo.
- Lijar toujours entre des mains et avant d'appliquer le vernis de de finie.
- Ne pas appliquer le produit à des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à forte insolation.
- Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de de séché.
- Ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures à le 80%.
- Avant d'effectuer le mélange vérifier que le CATALYSEUR Montopol-ms, soit totalement transparent.
- Sur les bois poreux diluer le produit, pour qu'il pénètre dans le pore et on élimine la possible formation de bulles.
- Respecter le temps minimal entre des mains pour éviter décalés.
- Respecter le temps maximal entre des mains pour éviter des problèmes d'attachement.

Diluant d'application et de nettoyage

Disolvente poliuretano 1410, Disolvente limpieza 1406.

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0%
Rouleau	0%
Pistolet air less	0-10%
Pistolet air mix	0-10%
Pistolet aérographe	0 a 20%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur			
MAX	Montopol fondo09+Cat.	Montopol fondo09+Cat.	Montopol range
STD			
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Montopol fondo09+Cat.	Montopol fondo09+Cat.	Montopol range
STD			
Bois intérieur			
MAX	Montopol fondo09+Cat.	Montopol fondo09+Cat.	Montopol range
STD			

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

501603

Fecha de Alta

13-04-2007

Versión

9 - 25/06/2021

MONTOPOL FONDO TRANSPARENTE 09 MS



MONTÓ
profesional

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

5 L, 25 L