



FAMILLE MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

DESCRIPTION ET NATURE

Base en polyuréthane blanc bi-composant. Pour intérieurs, caractérisé par sa grande réactivité, adhérence, pouvoir garnissant et ponçabilité. Excellent rapport qualité/prix.

DESTINATION

Intérieur

Bois

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

PROPRIÉTÉS

Adhérence
Confort d'application
Dureté
Élasticité
Pénétrant
Pouvoir de remplissage
Recouvrable avec polyuréthane et émail synthétique
Séchage rapide
Poli rapide
Sans odeur une fois sec
Recouvrable avec : Nitres
Recouvrable avec Montosintético, Marisma, Luxatín
N'obture pas le papier de verre une fois sec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL FONDO BLANCO 49
Rapport de mélange	VOL: 2(Montopol)+1(Cat MS) ; PESO: 2.3+1
Aspect	Lisse
Densité	1,22± 0,05 kg/l
Viscosité	180 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	42± 1
Extraits secs en poids	59± 1
Rendement approximatif par couche	8-10 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 15-20min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 2-24h
Couleurs	Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois nouveaux:

- Le support doit être exempt produits étranges et/ou résidus
- Appliquer sur les bois avec une teneur en humidité inférieure à 20%
- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et tu sèches.
- Lijar et éliminer de possibles restes de colle dans les unions et les jugements de celui mécanisé.
- Si le bois présente des signes de vieillissement doit préalablement lijada et éliminé la poussière au moyen cepillado ou de

tout autre un demi - mécanicien.

Restauration et entretien

Bois vernis ou pintades :

- S'ils ont été vernis avec des vernis ou des peintures qui sont diluées avec white spirit, essence de térébenthine, essence de térébenthine Semblable ou solvants pour synthétiques et gras doivent s'éliminer par Decapante Universel ou au moyen de moyens mécaniques, jusqu'à arriver à bois nouveau.
- S'il est appliqué sur vernis authentique polyuréthane (dans sa dilution on recommandera du polyuréthane dissolvant), lijar pour ouvrir le pore, éliminer au moyen cepillado de la résultante polvillo et rebarnizar.
- En tout cas vérifier l'attachement sur le vernis précédent et en cas de doute l'éliminer.
- Si pendant leur maintien on a employé des produits de propreté domestiques sur base de silices est acuchillar nécessaire le bois jusqu'à leur élimination totale.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer les produits jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement homogénéisés.

Mélanger sans modifier sous aucun prétexte les proportions de la partie A (MOTOPOL FUND) et de la partie B (MONTOPOL MS CATALYST)

Des épaisseurs de couche supérieures à 140 g/m² humide par couche ne doivent jamais être appliquées.

Il peut être appliqué sans qu'il soit nécessaire de poncer entre les couches, bien qu'il soit conseillé de procéder à au moins un léger ponçage afin de garantir une parfaite adhérence et surtout dans le cas de bois ayant tendance à se décoller.

Toujours poncer entre les couches et surtout avant d'appliquer la finition

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.

Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%

Avant de mélanger, vérifier que le MONTOPOL MS CATALYST est complètement transparent.

Sur bois poreux, diluer le produit pour qu'il pénètre dans les pores et élimine une éventuelle formation de bulles.

Respectez le temps minimum entre les couches pour éviter de remuer.

Respecter le temps maximum entre les couches pour éviter les problèmes d'adhérence.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1410

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0%
Rouleau	0%
Pistolet air less	0-10%
Pistolet air mix	0-10%
Pistolet aérographe	0-15%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur			
MAX	Decapar+Montopol Fondo BL 49+Cat. MS	Montopol Fondo BL 49+Cat. MS	Gama Montopol Pigmentado + Catalizador NA
STD			
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Montopol Fondo BL 49+ Catalizador MS		Gama Montopol Pigmentado + Catalizador NA
STD			
Intérieur en bois. Finitions laquées opaques.			
MAX	Montopol Fondo BL 49+ Catalizador MS	Montopol Fondo BL 49+ Catalizador MS	Gama Montopol Pigmentado + Catalizador NA
STD			

501605

Fecha de Alta

28-06-2006

Versión

13 - 20/08/2024

MONTOPOL FONDO BLANCO 49 MS



SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

5 Kg, 25 Kg