

MONTOPOL FONDO BLANCO 55 MS



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE FONDOS POLIU. PIGME. (L. Y P.)

DESCRIPTION ET NATURE

Fonds de polyuréthane tapaporos blanc de deux composants, avec important pouvoir de remplissage, facile et rapide fixé.

DESTINATION

Intérieur

Bois

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

PROPRIÉTÉS

- Adhérence
- Confort d'application
- Haut contenu de solides
- Dureté
- Élasticité
- Pénétrant
- Pouvoir de remplissage
- Séchage rapide
- Poli rapide
- Sans odeur une fois sec
- Recouvrable avec : Nitrés
- Protège le bois naturel ou teinté
- N'obture pas le papier de verre une fois sec
- Recouvrable avec polyuréthane et émail synthétique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL FONDO BLANCO 55
Rapport de mélange	VOL: 2(Montopol) + 1(Cat MS) ; PESO: 2.3+1
Aspect	Mat
Densité	1,22± 0,05 kg/l
Viscosité	164 +/- 15 SG
Extraits secs en volume	50± 1
Extraits secs en poids	65± 1
Rendement approximatif par couche	10-12 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 15-20min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 2-24 h
Couleurs	Couleurs NCS, Ral, Montoxyl, Madera 75, 2024, 720 voir la base de données du système de teinture
Lavable	Lijado: 10-24 h

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Bois nouveaux :
- Le support doit être exempt produits étrangers et/ou résidus.
- Appliquer sur les bois avec une teneur en humidité inférieure à le 12%.

Fecha de Alta

13-04-2007

Versión

12 - 20/06/2023

- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et tu sèches.
- Lijar et éliminer de possibles restes de colle dans les unions et les jugements de de celui mécanisé.
- Si le bois présente des signes de vieillissement doit préalablement lijada et la poussière au moyen cepillado ou de tout autre un demi - mécanicien.

Restauration et entretien

- Bois vernis ou pintades :
- S'ils ont été vernis avec des vernis qui sont dilués avec white spirit, essence de térébenthine, essence de térébenthine semblable ou solvants pour synthétiques et gras doivent être éliminés au moyen decapante d'universels ou au moyen de moyens mécaniques, jusqu'à arriver à bois nouveau.
- En cas de doute éliminer le vernis, la laque ou l'émail précédent.
- S'il est appliqué sur vernis authentique polyuréthane (dans sa dilution on recommandera du polyuréthane dissolvant), lijat pour ouvrir le pore, éliminer au moyen cepillado de la résultante polvillo et rebarnizar.
- En tout cas vérifier l'attachement sur le vernis précédent et en cas de doute l'éliminer.
- Si pendant leur maintien on a employé des produits de propreté domestiques sur base de silices est acuchillar nécessaire le bois jusqu'à leur élimination totale.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Décaler le produit jusqu'à leur parfaite homogénéisation
- Mélanger sans modifier les proportions sous aucun concept
- On ne doit jamais appliquer des épaisseurs de couche supérieures à 150 g/m2 humides par main
- Peut être appliquées sans avoir besoin lijat entre des mains, avant de procéder à la main de de finie, bien qu'il soit nécessaire de procéder à un ponçage lisse afin de garantir un attachement parfait et surtout dans le cas de bois avec tendance au repelo.-Lijar toujours avant d'appliquer le vernis de finir
- Ne pas appliquer le produit à des températures importantes ni sur les surfaces exposées à fort insolation
- maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de sécher- ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures au 80%.
- Antes d'effectuer le mélange vérifier que le CATALYSEUR MONTOPOL MS ilenveloppe
- Dépasse totalement des bois poreux diluer le produit, pour qu'il pénètre dans le pore et on élimine la possible formation de bulle
- Lijar et tu élimines de possibles restes de colle dans les unions et les jugements de de mécaniser
- Respecter du temps minimal entre des mains pour éviter décaler- de respecter le temps maximal entre des mains pour éviter des problèmes d'attachement.

Diluant d'application et de nettoyage

Solvant PU 1410, Solvant de nettoyage 1406

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-5%
Pistolet air less	5-10%
Pistolet air mix	5-10%
Pistolet aérographe	0-20%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien- intérieur			
MAX	Montopol fondo blanco 55+Cat. MS	Montopol fondo blanco 55+Cat. MS	Montopol Pigmentado + Cat. NA
STD			
Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur			
MAX	Decapar+Montopol fondo blanco 55+Cat. MS	Montopol fondo blanco 55+Cat. MS	Montopol Pigmentado + Cat. NA
STD			
Bois vernis pore ouvert			

MONTOPOL FONDO BLANCO 55 MS



MAX Montopol fondo blanco 55+Cat. MS Montopol fondo blanco 55+Cat. MS Montopol Pigmentado + Cat. NA
STD

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

5 Kg, 25 Kg