



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE ACABADOS POLIU. TRA. (L. Y P.)

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis polyuréthane transparent BI- composants, pour finitions mat. Bonne réactivité excellent tact, dur et imperméable. A souligner sa relation qualité prix et rapide séchage.

DESTINATION

Intérieur
Bois avec fond et ponçage
Bois
Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

PROPRIÉTÉS

- Confort d'application
- Dureté
- Dureté
- Élasticité
- Élasticité
- Pouvoir de remplissage
- Transparence
- Séchage rapide
- Poli rapide
- Excellent toucher
- Sans odeur une fois sec
- Mat
- Utilisable comme apprêt
- Toucher lisse
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 19
Rapport de mélange	VOL: 2 (Montopol) + 1 (Cat MS)
Aspect	Mat
Densité	0,92± 0,05 kg/l
Viscosité	70 +/- 10 SG
Extraits secs en volume	26± 1
Extraits secs en poids	31± 1
Rendement approximatif par couche	12-20 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 15-30 min.
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 2-24 h
Couleurs	Transparent.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs :

- Appliquer sur bois imprimés avec fonds polyuréthanes de la Gamme Montopol
- Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus

MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 19 MS

- Appliquer sur les bois dont la teneur en humidité est inférieure à 20%
- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs
- Ponçer et éliminer de possibles restes de colle.
- Appliquer une fois obtenue une absorption uniforme du fonds polyuréthane.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

- S'ils ont été vernis avec des vernis qui se diluent avec du white spirit, essence de térébenthine, essence de térébenthine ou solvants pour synthétiques, on doit décaper avec Decapante Universel ou autres moyens mécaniques, jusqu'à arriver à bois neuf, puis en traitant comme dans le paragraphe précédent.
- S'il s'applique sur vernis polyuréthane (dans sa dilution on recommandera du polyuréthane dissolvant), ponçer pour ouvrir le pore, éliminer par brossage la poussière et revernir.
- Dans tous les cas vérifier l'adhérence sur le vernis précédent et en cas de doute l'éliminer.
- Si pendant leur entretien on a utilisé des produits de nettoyage à base de silices il est nécessaire de rayer le bois jusqu'à l'élimination totale.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à sa parfaite homogénéisation.
- Mélanger sans modifier les proportions recommandées sous aucun concept.
- Diluer convenablement et laisser reposer quelques minutes
- On ne doit jamais appliquer des épaisseurs de couche supérieures 130 g/m² humides par ciouche.
- Ne pas appliquer le produit par des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à fort ensoleillement.
- Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage
- Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%
- Avant d'effectuer le mélange vérifier que le CATALYSEUR soit totalement transparent.
- Sur les bois poreux diluer le produit, pour qu'il pénètre dans le pore et éliminer la possible formation de bulles.
- Respecter le temps minimum entre les couches pour éviter des remontées.
- Respecter le temps maximum entre les couches pour éviter des problèmes d'adhérence.

Diluant d'application et de nettoyage

Solvant polyuréthane 1410, solvant de nettoyage 1406

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0%
Rouleau	0%
Pistolet air less	0-5%
Pistolet air mix	0-5%
Pistolet aérographe	0-20%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur			
MAX	Decapar+Gama Montopol Fondo transparente+ Cat. MS	Gama Montopol Fondo transparente+ Cat. MS	Montopol transparente mate 19+Cat. MS
STD			
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Gama Montopol Fondo transparente+ Cat. MS	Gama Montopol Fondo transparente+ Cat. MS	Montopol transparente mate 19+Cat. MS
STD			

SÉCURITÉ

501613

Fecha de Alta

06-09-2006

Versión

12 - 25/06/2021

MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 19 MS



Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

5 L, 25 L