

MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 20 MS



FAMILLE MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis polyuréthane transparent à deux composants, pour un aspect mat ; toucher, dureté et nivellement excellents.

DESTINATION

Intérieur

Bois

Bois avec fond et ponçage

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

PROPRIÉTÉS

Confort d'application

Dureté

Élasticité

Pouvoir de remplissage

Transparence

Séchage rapide

Sans odeur une fois sec

Toucher lisse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 20
Rapport de mélange	VOL: 2 (Montopol) + 1 (Cat MS)
Aspect	Mat
Densité	0,94± 0,05 kg/l
Viscosité	22 +/- 10 SG
Extraits secs en volume	32± 1
Extraits secs en poids	38± 1
Rendement approximatif par couche	12-20 m ² /L
Séc au touché	15-30min
Recouvrable / doublage	2-24h
Couleurs	- Transparent. Utilisez MS Catalyst. - Base Montomix (TR 20 - BL 60). Utilisez le catalyseur NA. Revêtement Lettres en Bois 100, RAL et NCS.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs :

- Appliquer sur bois apprêté avec les polyuréthanes Montopol Range Primer
- Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers
- Appliquer sur du bois ayant une teneur en humidité inférieure à 20 %
- Appliquer sur bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
- Poncer et éliminer les éventuelles traces de colle dans les assemblages et les erreurs d'usinage.
- Appliquer une fois obtenue une absorption uniforme du primaire polyuréthane.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

- S'ils ont été vernis avec des vernis dilués avec du white spirit, de l'essence de térébenthine, de l'essence de térébenthine similaire ou des solvants pour matières synthétiques et graisses, ils doivent être enlevés avec le Décapant Universel ou par des moyens mécaniques, jusqu'à atteindre le bois neuf, en le traitant comme dans la section précédente. .
- En cas d'application sur un vernis polyuréthane authentique (un solvant polyuréthane sera recommandé pour la dilution), poncer pour ouvrir les pores, brosser les poussières formées et revernir.
- Dans tous les cas, vérifiez l'adhérence sur le vernis précédent et en cas de doute, retirez-le.
- Si des produits d'entretien ménager à base de silicone ont été utilisés lors de l'entretien, il est conseillé de couteauter le bois jusqu'à son élimination complète.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.

Mélanger sans modifier sous aucun prétexte les proportions recommandées.

Diluer convenablement et laisser reposer quelques minutes.

Des épaisseurs de couche supérieures à 130 g/m² humide par couche ne doivent jamais être appliquées.

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.

Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%

Avant de mélanger, vérifier que le CATALYSEUR soit complètement transparent.

Sur bois poreux, diluer le produit pour qu'il pénètre dans les pores et élimine une éventuelle formation de bulles.

Respectez le temps minimum entre les couches pour éviter de remuer.

Respecter le temps maximum entre les couches pour éviter les problèmes d'adhérence.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1410

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0%
Rouleau	0%
Pistolet air less	0-5%
Pistolet air mix	0-10%
Pistolet aérographe	5-15%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien- intérieur			
MAX	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol TR Mate 20 + Catalizador MS
STD			
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Montopol Fondo TR + Catalizador MS		Montopol TR Mate 20 + Catalizador MS
STD			
Bois pore fermé			
MAX	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol TR Mate 20 + Catalizador MS
STD			
Intérieur en bois. Finitions laquées opaques.			
MAX	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	BASE TR Mate 20 Tintada + Catalizador NA

MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 20 MS



STD

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

5 L, 25 L