



FAMILLE MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

DESCRIPTION ET NATURE

Finition polyuréthane blanc bi-composant. Satin. Avec un pouvoir garnissant élevé, une couverture et un séchage rapide.

DESTINATION

Intérieur

Bois

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

PROPRIÉTÉS

Adhérence
Confort d'application
Haut contenu de solides
Dureté
Élasticité
Pénétrant
Pouvoir de remplissage
Séchage rapide
Sans odeur une fois sec
Recouvrable avec : Nitres
Protège le bois naturel ou teinté
Recouvrable avec polyuréthane et émail synthétique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL BLANCO SATINADO 70
Rapport de mélange	VOL: 2(Montopol)+1(Cat NA) ; PESO: 2.5+1
Aspect	Satiné
Densité	1,22± 0,05 kg/l
Viscosité	177 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	44± 1
Extraits secs en poids	60± 1
Rendement approximatif par couche	12-14 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 15-20min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 2-24h
Couleurs	-Blanc
	- Base Montomix (TR 30 - BL 70). Utilisez le catalyseur NA. Revêtement Lettres en Bois 100, RAL et NCS.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Bois neufs :
- Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.
- Appliquer sur bois de teneur en humidité inférieure à 12%.
- Appliquer sur bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.

MONTOPOL BLANCO SATINADO 70 NA

- Ponçer pour éliminer de possibles restes de colle.
- Si le bois présente des signes de vieillissement il doit préalablement être poncé, puis éliminer la poussière à l'aide d'une brosse ou de tout autre moyen semi-mécanique.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

- S'ils ont été vernis avec des vernis dilués avec white spirit, essence de térébenthine, ou solvants synthétiques et gras, ce derniers doivent être éliminés avec Décapant Universel ou par autre moyen mécanique, jusqu'à arriver à bois sain.
- En cas de doute éliminer le vernis précédent.
- S'il est appliqué sur vernis authentique polyuréthane (pour sa dilution on recommandera un solvant polyuréthane), poncer pour dépolir, éliminer la poussière résultante par brossage et revernir.
- En tout cas vérifier l'adhérence sur le vernis précédent et en cas de doute, l'éliminer.
- Si pendant l'entretien on a utilisé des produits de nettoyage à base de silices, il est préférable de rayer le bois jusqu'à son élimination totale

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.
- Mélanger sans modifier les proportions sous aucun prétexte.
- Des épaisseurs de couche supérieures à 130 g/m2 humide par couche ne doivent jamais être appliquées.
- Poncer toujours avant d'appliquer le vernis de finition.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80 %.
- Avant de mélanger, vérifier que le MONTOPOL NA CATALYST est complètement transparent.
- Respectez le temps minimum entre les couches pour éviter de remuer.
- Respecter le temps maximum entre les couches pour éviter les problèmes d'adhérence.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1410

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-5%
Pistolet air less	15-30%
Pistolet air mix	15-30%
Pistolet aérographe	0-20%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien- intérieur			
MAX	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Blanco Satinado 70+ Catalizador NA
STD			
Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur			
MAX	Decapar+ Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Blanco Satinado 70+ Catalizador NA
STD			
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Blanco Satinado 70+ Catalizador NA
STD			
Intérieur en bois. Finitions laquées opaques.			

501620

Fecha de Alta

13-04-2007

Versión

4 - 20/08/2024

MONTOPOL BLANCO SATINADO 70 NA

MONTÓ
profesional

MAX Montopol Fondo BL+ Catalizador MS Montopol Fondo BL+ Catalizador MS Montopol Blanco Satinado 70+ Catalizador NA

STD

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

5 Kg, 25 Kg