

# MONTOPOL BLANCO SATINADO 69 NA



**FAMILLE** TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LIGNE** ACABADOS POLIU. FIG. (L. Y P.)

## DESCRIPTION ET NATURE

Fonds de polyuréthane tapaporos blanc de deux composants, avec important pouvoir de remplissage, facile et rapide fixé.

## DESTINATION

Intérieur

Bois

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

## PROPRIÉTÉS

- Adhérence
- Ne jaunit pas
- Confort d'application
- Dureté
- Élasticité
- Pouvoir de remplissage
- Séchage rapide
- Sans odeur une fois sec

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL BLANCO SATINADO 69
Rapport de mélange	VOL: 2(Montopol)+1(Cat NA) ; PESO: 2.5+1
Aspect	Satiné
Densité	1,12± 0,05 kg/l
Viscosité	210 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	39± 1
Extraits secs en poids	53± 1
Rendement approximatif par couche	10-14 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 15-20min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 2-24 h
Couleurs	Couleurs du nuancier NCS, Ral (voir la base de données Tinting System)

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

- Bois nouveaux :

- Le support doit être exempt produits étranges et/ou résidus.
- Appliquer sur les bois avec une teneur en humidité inférieure à 12%.
- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et tu sèches.
- Lijar et éliminer de possibles restes de colle dans les unions et les jugements de de celui mécanisé.
- Si le bois présente des signes de vieillissement doit préalablement lijada et la poussière au moyen cepillado ou de tout autre un demi - mécanicien.

### Restauration et entretien

- Bois vernis ou pintades :

- S'ils ont été vernis avec des vernis qui sont dilués avec white spirit, essence de térébenthine, essence de térébenthine

# MONTOPOL BLANCO SATINADO 69 NA

semblable ou solvants pour synthétiques et gras doivent être éliminés au moyen decapante d'universels ou au moyen de moyens mécaniques, jusqu'à arriver à bois nouveau.

- En cas de doute éliminer le vernis, la laque ou l'émail précédent.
- S'il est appliqué sur vernis authentique polyuréthane (dans sa dilution on recommandera du polyuréthane dissolvant), lijar pour ouvrir le pore, éliminer au moyen cepillado de la résultante polvillo et rebarnizar.
- En tout cas vérifier l'attachement sur le vernis précédent et en cas de doute l'éliminer.
- Si pendant leur maintien on a employé des produits de propreté domestiques sur base de silices est acuchillar nécessaire le bois jusqu'à leur élimination totale.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Décaler le produit jusqu'à leur parfaite homogénéisation
- Mélanger sans modifier les proportions sous aucun concept
- On ne doit jamais appliquer des épaisseurs de couche supérieures à 130 g/m2 humides par main
- Lijar toujours avant d'appliquer le vernis de finir
- Ne pas appliquer le produit à des températures importantes ni sur les surfaces exposées à fort insolation
- Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de sécher
- Ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures au 80%.
- Antes d'effectuer le mélange vérifier que le CATALYSEUR MONTOPOL NA ilenveloppe- dépasse totalement des bois poreux diluer le produit, pour qu'il pénètre dans le pore et on élimine la possible formation de bulle- burbujas.
- Lijar et tu élimines de possibles restes de colle dans les unions et les jugements de de mécaniser
- Respecter du temps minimal entre des mains pour éviter décaler
- de respecter le temps maximal entre des mains pour éviter des problèmes d'attachement.

### Diluant d'application et de nettoyage

Solvant PU 1410, Solvant de nettoyage 1406

#### Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0%
Rouleau	0%
Pistolet air less	0-10%
Pistolet air mix	0-10%
Pistolet aérographe	0-15%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+ Gama Fondo Montopol + Cat. MS	Gama Gama Fondo Montopol + Cat. MS	IMontopol Blanco Satinado69 + Cat. NA
<b>STD</b>			
<b>Bois vernis pore ouvert</b>			
<b>MAX</b>	Gama Fondo Montopol + Cat. MS		Montopol Blanco Satinado69 + Cat. NA
<b>STD</b>			
<b>Bois intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Gama Fondo Montopol + Cat. MS	Gama Fondo Montopol + Cat. MS	Montopol Blanco Satinado69 + Cat. NA
<b>STD</b>			

## SÉCURITÉ

501625

Fecha de Alta

28-06-2006

Versión

4 - 20/06/2023

# MONTOPOL BLANCO SATINADO 69 NA

**MONTÓ**  
profesional

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

5 Kg, 25 Kg