

ACRIPOL PISCINAS POLIESTER AZUL



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA PISCINAS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura de poliuretano dos componentes de alta resistencia desarrollada para el pintado de piscinas de poliéster.

USOS

Interior/Exterior

Poliéster

Fibra

PROPIEDADES

- Buena resistencia al agua
- Excelente retención de brillo
- Resistencia química
- Acabado estético muy decorativo
- Excelente adherencia
- El producto puede sufrir decoloración dependiendo del tipo y concentración del desinfectante utilizado.
- Para piscinas tanto de agua dulce como de agua salada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	ACRIPOL PISCINAS POLIESTER AZUL
Relación de mezcla	4:1 en volumen
Vida de la mezcla	> 4 horas
Peso específico	1,33± 0,05 kg/l
Viscosidad	207 +/- 30 SG
Sólidos en volumen	50± 1
Sólidos en peso	66± 1
Rendimiento aprox. por mano	5-9 m ² /L
Secado tacto	30-60min
Repintado	24h
Colores	Azul

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Eliminar suciedad, agentes encofrantes, grasas y aceites.

Lijar suavemente la superficie.

Eliminar polvo de lijado.

Restauración y mantenimiento

Eliminar partes mal adheridas y defectuosas.

Lijar suavemente la superficie.

Eliminar polvo de lijado.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Aplicar siguiendo las recomendaciones de dilución.

No aplicar a T^a elevada ni con humedad relativa alta.

Fecha de Alta

29-06-2023

Versión

2 - 27/05/2024

Aplicar capas finas.

Cumplir con la legislación vigente.

Producto resistente al cloro y derivados del cloro en límites de concentración indicados en el RD 742/2013, de 27 de septiembre. Para cualquier otro tratamiento (floculantes, algicidas...), consultar con el proveedor de su uso en piscinas pintadas.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1410

Método de aplicación	Dilución orientativa
Pistola air less	0 - 20 %
Pistola	10 - 30 %
Brocha, Rodillo	0 - 15 %

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Piscinas poliéster			
MAX			
STD	Acripol piscinas poliéster		Acripol piscinas poliéster

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

3.2 L