502163

**Fecha de Alta**
10-12-2013
**Versión**
4 - 11/04/2024

# MONTOEPOX AQUA SUELOS

**FAMILLE** PAVIMENTOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LIGNE** SUELOS INDUSTRIALES-PARKINGS

## DESCRIPTION ET NATURE

Peinture epoxy, satinée, en phase aqueuse, bi-composants. Excellente adhérence. Spéciale pour sols à base de ciment de chantier pour lesquels on souhaite une grande résistance chimique et mécanique, sans odeur et antipoussière.

## DESTINATION

Intérieur
Chantier

## PROPRIÉTÉS

- Adhérence
- Dureté
Élasticité
- Résistance aux agression chimiques
Bon rendement
- Sans odeur une fois sec
Résistance à l'abrasion,au frottement, à l'impact
Evite la formation d'algues et de moisissures
Anti-poussière
- Résistance aux produits nettoyants
Résistance à l'eau
Résiste au passage à partir de 48 heures

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Referencia Color | MONTOEPOX AQUA SUELOS GRIS MEDIO |
| Rapport de mélange | 5 Montoepox Aqua: 1 Catalizador Montoepox Weight |
| Aspect | Lisse |
| Densité | 1,34± 0,05 kg/l |
| Viscosité | 25 +/- 5 PO |
| Extraits secs en volume | 39± 1 |
| Extraits secs en poids | 53± 1 |
| COV | Cat. j/BA 140/140 (2007/2010):5,66 g/l |
| Rendement approximatif par couche | 6-9 m²/L |
| Séc au touché | (20ºC HR:60%):1-3 h |
| Recouvrable / doublage | (20ºC HR:60%):12-24h |
| Couleurs | Rouge 152, Vert 128, Gris 179 et couleurs des lettres RAL groupe A, B et C. Bases BL et TR. |
| Lavable | 48h |

## PRÉPARATION DU SUPPORT

**Supports neufs**

Sols :
Une préparation correcte de ces derniers est fondamentale.
- Attendre jusqu'à prise totale (mín 30 jours).
- Nettoyer les possibles efflorescences.
- Le sol doit être saint, propre, sec. Toute graisse doit être complètement éliminée.

- La porosité idéale du sol s'obtient par grenaillage (ou gros rayage) bien que dans certains cas une solution a base de soude cautisque au 15 -20%, suivie d'un rinçage et neutralisation par acide chlorhydrique puis rinçage abondant, est suffisante.
Sur sols moyennement poreux un simple traitement chimique à base d'acide chlorhydrique suivi d'un abondent rinçage avec de l'eau , est suffisant.
En cas de doute, veuillez nous consulter.

**Restauration et entretien**

1 - Éliminer complètement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérées par moyens traditionnels de décapage mécanique ou chimique.
2 - Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne accroche.
Dans tous les cas, vérifier que l'adhérence entre vieilles peintures bien ancrées et les nouvelles couches , est parfaite.
Ainsi que cette dernière ne détériore pas l'adhérence des anciennes peintures.
Si tel est le cas, nous recommandons l'élimination par décapage.
Après la vérification de l'adhérence suivre le processus habituel indiqué dans le paragraphe "supports neufs"

## MODE D'EMPLOI

**Conseils d'application**

Remuer jusqu'à parfaite homogénéisation les 2 composants.
Mélanger et homogénéiser dans les conditions prescrites. Laisser reposer le mélange 5 minutes.
Appliquer sur supports bien secs, sains et exempts de tout reste de produits.
Ne pas appliquer par températures inférieures à 15ºC, ni par humidités relatives supérieures à 75 %.
Ne pas appliquer par températures élevés, ni sur surfaces exposées à ensoleillement (ou encore sur surfaces chaudes).
Humidité du revêtement : 4% maximum mesurée à 2 cm de profondeur.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

| Méthode d'application | Indications de dilution |
|---|---|
| Brosse | 0-20% |
| Rouleau | 0-20% |
| Pistolet air less | 10-30% |
| Pistolet air mix | 10-30% |
| Pistolet aérographe | 10-30% |
| Turbo basse pression | 10-30% |

## SYSTÈME

**Traitement par type de support**

| | Impression | Intermédiaire | Aspect |
|---|---|---|---|
| **Neuf** | | | |
| **MAX** | Montoepox Aqua Suelos diluido | Montoepox Aqua Suelos | Montoepox Aqua Suelos |
| **STD** | Montoepox Aqua Suelos diluido | | Montoepox Aqua Suelos |
| **Toile bitumineuse / asphaltique** | | | |
| **MAX** | Montoepox Aqua Suelos diluido | | Montoepox Aqua Suelos |
| **STD** | Montoepox Aqua Suelos | | Montoepox Aqua Suelos |

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à tempèratures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 18 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5º et 35º C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

4 Kg, 16 Kg
Bases: 3.75 Kg, 15 Kg