

MONTOEPOX AQUA SANITARIO



FAMILLE PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO / SISTEMAS TINTOMÉTRI
LIGNE EPOXIS AL AGUA

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture époxy à l'eau pour une utilisation dans des installations sanitaires ou alimentaires, bi-composant, pour peindre directement sur les murs ou renforcés de fibre de verre, ainsi que pour la peinture des réservoirs d'eau potable fixes.

DESTINATION

Intérieur
Ciment
Béton

PROPRIÉTÉS

Adhérence
Élasticité
Résistance aux agressions chimiques
Bon rendement
Résistance à l'abrasion, au frottement, à l'impact
Résistance à l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOEPOX AQUA SANITARIO BLANCO
Rapport de mélange	4 Montoepox: 1 Cat. en volumen
Aspect	Mat
Densité	1,48± 0,05 kg/l
Viscosité	40 +/- 10 PO
Extraits secs en volume	45± 1
Extraits secs en poids	65± 1
COV	Cat. j/BA 140/140 (2007/2010):0,03 g/l
Rendement approximatif par couche	4-6 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 2-3 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 6-8h
Couleurs	Blanc.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Sols : Une correcte préparation est fondamentale :

1. Attendre jusqu'à prise totale (min 30 jours). Éliminer les efflorescences.
- 2 - Le sol doit être propre et sec
- 3 - Éliminer toute trace d'huile ou de graisse
4. Afin de rendre le sol poreux, un grenailage ou un décapage son la meilleure solution ,bien que dans certains cas une solution de soude caustique 15-20%, suivie d'un rinçage et neutralization avec acide chlorydrique bien diluée , sont suffisants.
5. Sur un sol dont la porosité est modérée il suffit de faire un traitement chimique à base d'acide chlorydrique diluée , suivie d'un excellent rinçage
- 6 - En cas de doutes, avant d'appliquer un traitement chimique, consulter notre Service Technique.

Sur de l'asfalte ne jamais appliquer par des températures élevées.

Éliminer tout reste de produit et contrôler qu'il ne se produise aucune migration de plastifiants.

Fecha de Alta

15-04-2008

Versión

12 - 19/02/2018

Restauration et entretien

SOLS :

- 1 - Eliminer toute vieille peinture en mauvais état ou mal adhérentes, par les méthodes traditionnelles.
- 2 - Vérifier que l'adhérence entre vieilles peintures bien ancrées et les nouvelles peintures est parfaite et qu'elle ne détériore pas l'accroche sur le substrat.
- 3 - Vérifier la compatibilité/incompatibilité du produit à appliquer avec l'ancienne peinture en bon état, afin d'éviter toute réaction entre elles , ce qui entraînerait une modification de leurs qualités définitives.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Effectuer les opérations nécessaires de mise en teinte et homogénéisation de la partie A avant d'ajouter le catalyseur.
- Homogénéiser les deux produits.
- Mélanger parfaitement Partie A + Catalyseur et laisser reposer au moins 5 minutes.
- Diluer à viscosité d'application.
- Appliquer par des températures supérieures à 15°C.
- Sur la maille de fibre de verre, imprimer avec Montoepox Aqua Sanitaire, pour éliminer le rejet et réguler la porosité.
- Terminer par 2-3 couches de Montoepox Aqua Sanitario.
- Effectuer le remplissage après avoir produit total (minimum 7 jours).
- Ne convient pas pour le contact direct avec les aliments.
- Humidité du revêtement : 4% maximum mesurée à 2 cm de profondeur.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0-20%
Rouleau	0-20%
Pistolet air less	20% máx
Pistolet air mix	0-20%
Pistolet aérographe	30% máx

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX	Montoepox Aqua Sanitario diluido	Montoepox Aqua Sanitario	Montoepox Aqua Sanitario
STD	Montoepox Aqua Sanitario diluido		Montoepox Aqua Sanitario
Métal			
MAX	Impriepox M-10	Impriepox M-10	Montoepox Aqua Sanitario
STD	Impriepox M-10		Montoepox Aqua Sanitario
Anciennes peintures en bon état			
MAX	Montoepox Aqua Sanitario diluido	Montoepox Aqua Sanitario	Montoepox Aqua Sanitario
STD	Montoepox Aqua Sanitario diluido		Montoepox Aqua Sanitario
Maille en fibre			
MAX	Montoepox Aqua Sanitario diluido	Montoepox Aqua Sanitario	Montoepox Aqua Sanitario
STD	Montoepox Aqua Sanitario diluido		Montoepox Aqua Sanitario

SÉCURITÉ

502164

Fecha de Alta

15-04-2008

Versión

12 - 19/02/2018

MONTOEPOX AQUA SANITARIO



Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 18 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L, 12 L