



FAMILLE PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LIGNE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture à l'eau pour protection et peinture de piscines. Antimoisissure et antialgues

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Ciment

Piscines

PROPRIÉTÉS

- Résistance aux agents atmosphériques

- Ne propage pas la flamme

Evite la formation d'algues et de moisissures

- Résistance à l'eau

Résistance à l'alcalinité

Le produit peut subir une décoloration selon le type et la concentration du désinfectant utilisé.

- Application facile

- Bon rendement

- Bonne adhérence

Autonivelant

- Pour les piscines d'eau douce et d'eau salée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color MONTOSPORT PISCINAS AL AGUA AZUL

Aspect Semi-mat

Densité 1,21 ± 0,05 kg/l

Viscosité 141 +/- 20 PO

Extraits secs en volume 41 ± 1

Extraits secs en poids 53 ± 1

Rendement approximatif par couche 5-9 m²/L

Séc au touché (20°C HR: 60%): 10-30 min. Remplissage piscine après : 8 jours

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): 24 h

Couleurs Bleu : 183, Blanc 102

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortiers de ciment :

1. Attendre jusqu'à prise totale (min 30 jours).
2. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Sur surfaces polies : poncer pour ouvrir le pore.
5. Nettoyer le support de tout reste de produits.
6. Fixer les supports fragiles avec Émulsion Fijadora ou Fijamont.
7. Passer un enduit sur les défauts du support.

Plâtre :

1. Attendre jusqu'à ce qu'il soit bien sec (máx, 20% d'humidité).

Fecha de Alta

12-11-2008

Versión

13 - 04/07/2022

2. Nettoyer le support de tout reste de produit.
3. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
4. Regulariser les absorptions du support avec une impression, un fixateur, ou une couche diluée du même produit.
5. En surfaces polies : poncer pour ouvrir le pore
6. Fixer les supports fragiles avec Émulsion Fijadora ou Fijamont.
7. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6)

Restauration et entretien

- 1 - Éliminer complètement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérees.
- 2 - Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer un bon attachement.
- 3 - Sur les supports peints on doit vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté avant de repeindre.
- 4 - Passer un enduit sur les défauts du support.
- 5 - Sur les parois avec moisissure, traiter préalablement avec fongicide (MONTOLIMP).

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.
 - Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support pour la première couche.
 - Terminer par une ou plusieurs couches légèrement diluées jusqu'à couverture totale du support.
 - Sur vieilles peintures, on doit vérifier l'accroche entre les différentes couches puisque les piscines se repeignent fréquemment. L'adhérence entre les dernières couches peut être plus forte que celles d'anciennes peintures sur le support et provoquer un écaillage / décroche de vieilles couches faiblement adhérees.
 - Dans le cas d'avoir traité la surface avec acide chlorhydrique diluée, après l'application de ce dernier rincer abondamment avec de l'eau pour éviter un excès d'acide.
 - Sur le plâtre, le bois et ses dérivés l'accroche et résistance sont parfaites.
- Produit résistant au chlore et aux dérivés du chlore dans des limites de concentrations définies par le Real Decreto 742/2013, du 27 septembre.
- Pour d'autres traitements (algicides, floculants...), consulter avec le fournisseur la possibilité d'utiliser le produit dans des piscines peintes.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	10-20%
Rouleau	10-20%
Pistolet air less	5-20%
Pistolet air mix	5-20%
Pistolet aérographe	10-30%
Turbo basse pression	10-30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX			
STD	Eliminar+Montosport al agua diluido		Montosport piscinas al agua
Anciennes peintures en bon état			
MAX			
STD	Montosport al agua diluido		Montosport piscinas al agua
Bois			
MAX	No aplicable		
STD			

MONTOSPORT PISCINAS AL AGUA



Ciment

MAX	Fijador, Emulsión Fijadora	Montosport piscinas al agua	Montosport piscinas al agua
STD	Montosport piscinas al agua diluido		Montosport piscinas al agua

Supports friables

MAX	Fijador, Emulsión Fijadora	Montosport piscinas al agua diluido	Montosport piscinas al agua
STD	Fijador, Emulsión Fijadora	Montosport piscinas al agua	Montosport piscinas al agua

Plâtre

MAX No aplicable

STD

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L, 12 L